

PCT

世界知的所有権機関

国際事務局



特許協力条約に基づいて公開された国際出願

(51) 国際特許分類6 G02F 1/37	A1	(11) 国際公開番号 WO96/38757 (43) 国際公開日 1996年12月5日(05.12.96)
(21) 国際出願番号 PCT/JP96/01472 (22) 国際出願日 1996年5月30日(30.05.96) (30) 優先権データ 特願平7/136471 1995年6月2日(02.06.95) JP 特願平7/168461 1995年7月4日(04.07.95) JP (71) 出願人 (米国を除くすべての指定国について) 松下電器産業株式会社 (MATSUSHITA ELECTRIC INDUSTRIAL CO., LTD.)[JP/JP] 〒571 大阪府門真市大字門真1006番地 Osaka, (JP) (72) 発明者; および (75) 明者/出願人 (米国についてのみ) 山本和久(YAMAMOTO, Kazuhisa)[JP/JP] 〒569 大阪府高槻市上土室三丁目30-4 Osaka, (JP) 水内公典(MIZUUCHI, Kiminori)[JP/JP] 〒572 大阪府寝屋川市三井南町30-5-206 Osaka, (JP) 北岡康夫(KITAOKA, Yasuo)[JP/JP] 〒586 大阪府河内長野市緑ヶ丘中町16-14 Osaka, (JP) 加藤 誠(KATO, Makoto)[JP/JP] 〒662 兵庫県西宮市松園町10-43 Hyogo, (JP)		(74) 代理人 弁理士 山本秀策(YAMAMOTO, Shusaku) 〒540 大阪府大阪市中央区城見一丁目2番27号 クリスタルタワー15階 Osaka, (JP) (81) 指定国 CN, JP, KR, US. 添付公開書類 国際調査報告書 請求の範囲の補正の期限前であり、補正書受領の際には再公開される。
(54) Title : OPTICAL DEVICE, LASER BEAM SOURCE, LASER APPARATUS AND METHOD OF PRODUCING OPTICAL DEVICE (54) 発明の名称 光素子、レーザ光源及びレーザ装置並びに光素子の製造方法 (57) Abstract <p>After a polarization inversion layer (3) is formed on a LiTaO₃ substrate (1), an optical waveguide is formed. This structure is annealed at low temperature so that the refractive index increased due to a high-temperature heat treatment is decreased to obtain a stable proton exchange layer (8a), which forms a stable optical wavelength conversion device. In consequence, a phase matching wavelength becomes constant and the fluctuation of harmonic output can be eliminated. Therefore, a high-reliability optical wavelength conversion device is provided using a nonlinear optical effect.</p> <div data-bbox="860 1386 1396 1806"> </div> <p>(1) ... direction of polarization</p>		

BEST AVAILABLE COPY

(57) 要約

LiTaO₃基板1に分極反転層3を形成した後、光導波路を形成する。このように形成された光波長変換素子を低温アニールすることで高温熱処理時に生じた屈折率上昇を低下させた安定プロトン交換層8aを形成し、これが安定な光波長変換素子となる。これにより位相整合波長が一定で高調波出力の変動がなくなる。これによって、非線形光学効果を用いた光波長変換素子に関し、信頼性の高い素子を提供する。

情報としての用途のみ

PCTに基づいて公開される国際出願をパンフレット第一頁にPCT加盟国を同定するために使用されるコード

AL	アルバニア	DE	ドイツ	LI	リヒテンシュタイン	PL	ポーランド
AM	アルメニア	DK	デンマーク	LC	セントルシア	PT	ポルトガル
AT	オーストリア	EE	エストニア	LK	スリランカ	RO	ルーマニア
AU	オーストラリア	ES	スペイン	LR	リベリア	RU	ロシア連邦
AZ	アゼルバイジャン	FI	フィンランド	LS	レソト	SD	スーダン
BA	ボスニア・ヘルツェゴビナ	FR	フランス	LT	リトアニア	SE	スウェーデン
BB	バルバドス	GAB	ガボン	LU	ルクセンブルグ	SG	シンガポール
BE	ベルギー	GB	イギリス	LV	ラトヴィア	SI	スロヴァニア
BF	ブルキナ・ファソ	GE	グルジア	MC	モナコ	SK	スロヴァキア
BG	ブルガリア	GN	ギニア	MD	モルドヴァ共和国	SN	セネガル
BJ	ベナン	GR	ギリシャ	MG	マダガスカル	SZ	スワジランド
BR	ブラジル	HU	ハンガリー	MK	マケドニア旧ユーゴスラ	TD	チャド
BY	ベラルーシ	IE	アイルランド		ヴァニア共和国	TG	トーゴ
CA	カナダ	IL	イスラエル	ML	マリ	TJ	タジキスタン
CF	中央アフリカ共和国	IS	アイスランド	MN	モンゴル	TM	トルクメニスタン
CG	コンゴ	IT	イタリア	MR	モリタニア	TR	トルコ
CH	スイス	JP	日本	MW	マラウイ	TT	トリニダード・トバゴ
CI	コート・ジボアール	KE	ケニア	MX	メキシコ	UG	ウガンダ
CM	カメルーン	KG	キルギスタン	NE	ニジェール	US	アメリカ合衆国
CN	中国	KP	朝鮮民主主義人民共和国	NL	オランダ	UZ	ウズベキスタン
CU	キューバ	KR	大韓民国	NO	ノルウェー	VN	ヴェトナム
CZ	チェコ共和国	KZ	カザフスタン	NZ	ニュージーランド		

明 細 書

光素子、レーザ光源及びレーザ装置並びに光素子の製造方法

5 技術分野

本発明は、コヒーレント光を利用する光情報処理分野あるいは光応用計測制御分野における使用に適した光波長変換素子等の光素子、レーザ光源及びレーザ装置、ならびに光素子の製造方法に関するものである。

10 背景技術

図 1 を参照しながら、光波長変換素子を用いた従来のレーザ光源を説明する。このレーザ光源は、半導体レーザ 20 と固体レーザ結晶 21 および非線形光学結晶である KNbO_3 による光波長変換素子 25 より基本的に構成されている。

図 1 に示されるように 807 nm で発振する半導体レーザ 20 より出たポンプ光 P1a をレンズ 30 にて集光し、固体レーザ結晶 21 である YAG を励起する。固体レーザ結晶 21 の入射面には全反射ミラー 22 が形成されている。この全反射ミラーは、波長 947 nm の光の 99% を反射するが、波長が 800 nm 帯の光は透過する。このため、ポンプ光 P1a は、効率良く固体レーザ結晶 21 内に導入されるが、固体レーザ結晶 21 で生成された波長 947 nm の光は半導体レーザ 20 の側へは出射されることなく、光波長変換素子 25 の側に反射される。更に、光波長変換素子 25 の出力側にも、波長 947 nm の光の 99% を反射し、400 nm 帯の光は透過するミラー 23 が配置されている。これらのミラー 22 及び 23 は、波長 947 nm の光のにとって共振器（キャビティ）を形成しており、この共振器内で、基本波 P1 となる 947 nm の発振を生じさせることができる。

ミラー 22 および 23 で規定される共振器の中に光波長変換素子 25 が挿入さ

れ、それによって高調波P 2が発生することになる。共振器の内部における基本波P 1のパワーは1 W以上に達する。このため、基本波P 1から高調波P 2への変換が増大し、高いパワーを持つ高調波が得られる。500 mW出力の半導体レーザを用いて、1 mWの高調波が得られる。

5

次に、図2を参照しながら、光導波路を有する従来の光波長変換素子を説明する。図示されている光波長変換素子は、波長840 nmの基本波が入射されると、その基本波に対する第二次高調波（波長420 nm）を発生する。このような光波長変換素子は、K. Mizuuchi, K. Yamamoto and T. Taniuchi, Applied Physics Letters, Vol 58, 2732ページ, 1991年6月号に開示されている。

10

この光波長変換素子では、図2に示されるように、LiTaO₃基板1に光導波路2が形成されており、光導波路2に沿って分極の反転した層（分極反転層）3が周期的に配列されている。LiTaO₃基板1のうち、分極反転層3が形成されていない部分は、非分極反転層4となる。

15

基本波P 1が光導波路2の一端（入射面10）に入射すると、高調波P 2が光波長変換素子の内部で生成され、光導波路2の他端から出力される。このとき、光導波路2を伝搬する光は、分極反転層3と非分極反転層4とが作る周期構造の影響を受けるため、発生する高調波P 2と基本波P 1との間にある伝搬定数の不整合が、分極反転層3および非分極反転層4の周期構造によって補償される。その結果、この光波長変換素子は高い効率で高調波P 2を出力することができる。

20

このような光波長変換素子は、プロトン交換法により作製された光導波路2を基本構成要素として有している。

以下に、図3を参照しながら、このような光波長変換素子の製造方法を説明する。

25

まず、図3のステップS10において、分極反転層形成工程を行う。

より詳細には、まず、LiTaO₃基板1の主面を覆うようにTa膜を堆積し

た後、通常のフォトリソグラフィ技術及びドライエッチング技術を用いてTa膜をストライプ状にパターンニングして、Taマスクを形成する。

次に、Taマスクで主面が覆われたLiTaO₃基板1に対して、260℃で20分間、プロトン交換の処理を行う。こうして、LiTaO₃基板1のうち、
5 Taマスクで覆われていない部分に厚さ0.5 μmのプロトン交換層を形成する。この後、HF:HNF₃の1:1混合液を用いた2分間のエッチングによって、Taマスクを除去する。

次に、550℃の温度で1分間の熱処理を行うことにより、各プロトン交換層内に分極反転層を形成する。熱処理の温度上昇レートは50℃/秒、冷却レート
10 は10℃/秒とする。LiTaO₃基板1のうちプロトン交換がなされていない部分にくらべて、プロトン交換がなされた部分ではLiの量が減少している。そのため、プロトン交換層のキュリー温度は低下し、550℃の温度でプロトン交換層内に部分的に分極反転層を形成することができる。この熱処理によって、
Taマスクのパターンを反映したパターンを持つプロトン交換層を形成すること
15 ができる。

次に、図3のステップ2において、光導波路形成工程を行う。

より詳細には、ステップ2は、大きく、ステップS21、ステップS22及びステップS23に分かれる。ステップS21でマスクパターンを形成し、ステップS22でプロトン交換処理を行い、ステップS23で高温アニールを行う。

20 以下、これらの工程を説明する。

ステップS21で、光導波路を形成するためのTaマスクを形成する。このTaマスクは、Ta膜にスリット状の開口部（幅4 μm、長さ12 mm）を形成したものである。ステップS22では、このTaマスクで覆われたLiTaO₃基板1に対して、260℃、16分間のプロトン交換処理を行うことによって、一
25 方向に直線的に延びる高屈折率層（厚さ0.5 μm）をLiTaO₃基板1内に形成する。この高屈折率層が最終的には導波路として機能することになる。しか

し、このままではプロトン交換された部分（高屈折率層）の非線形性が劣化している。この非線形性を回復するため、Taマスクを除去した後、ステップS22で420℃の1分間アニールを行う。このアニールによって、高屈折率層を縦方向及び横方向に拡大し、Liを高屈折率層中に拡散させる。こうして、高屈折率層のプロトン交換濃度を低下することによって、非線形性を回復することができる。結果的に、Taマスクのスリット直下に位置する領域（高屈折率層）の屈折率は、他の領域の屈折率よりも0.03程度上昇し、高屈折率層は光導波路として機能する。

次に、保護膜形成工程（ステップS30）、端面研磨工程（ステップS40）、及びARコート工程（ステップS50）を行うことによって、光波長変換素子が完成する。

ここで、導波路に沿って周期的に配列された分極反転層の配列周期を10.8 μm とすれば、3次の擬似位相整合構造を形成することができる。

上記光波長変換素子によれば、光導波路2の長さを9mmにした場合、波長840nmの基本波P1（パワー27mW）に対して、パワー0.13mWの高調波P2が得られる（変換効率0.5%）。

1次の擬似位相整合構造を形成する場合は、分極反転層の配列周期を3.6 μm にすればよい。この場合、27mWの基本波P1に対して、0.3mWの高調波P2が得られる（変換効率1%）。本願発明者らは、このような光波長変換素子と半導体レーザを組み合わせることによって、青色レーザ光を出力するレーザ光源を試作している。

このような光波長変換素子には、時間が経過すると位相整合波長が変化し、その結果、高調波が得られなくなるといった問題がある。半導体レーザから出射される基本波の波長は一定に維持されるのに、光波長変換素子の位相整合波長がシフトすると、高調波の出力が徐々に低下し、ついにはゼロになってしまうことになる。

本発明の目的は、レーザ光源の安定化、高出力化を図り、また、高出力のレーザ光源をレーザ装置や光ディスク装置に組み込むことにより、これらの装置を小型・軽量化することを目的としている。

5 発明の開示

本発明の光素子の製造方法は、 $\text{LiNb}_x\text{Ta}_{1-x}\text{O}_3$ ($0 \leq x \leq 1$) 基板にプロトン交換層を形成する工程と、該基板を 120°C 以下の温度で 1 時間以上熱処理するアニール工程とを包含する。

前記アニール工程は、 50°C 以上 90°C 以下の温度で行うことが好ましい。

10 前記アニール工程は、温度を徐々に低下させる工程を包含してもよい。

ある実施形態では、前記プロトン交換層を形成する工程は、該基板に対してプロトン交換処理を行う工程と、該基板を 150°C 以上の温度で熱処理する工程とを包含する。

15 ある実施例形態では、前記プロトン交換層を形成する工程は、周期的に配列された複数の分極反転層を前記基板内に形成する工程と、光導波路を該基板の表面に形成する工程とを包含する。

20 本発明の他の光素子の製造方法は、 $\text{LiNb}_x\text{Ta}_{1-x}\text{O}_3$ ($0 \leq x \leq 1$) 基板に対してプロトン交換処理を行う工程と、該基板に対して、少なくとも第 1 及び第 2 の熱処理を含む複数の熱処理を行うアニール工程と、を包含しており、該第 2 のアニールの温度は、該第 1 のアニールの温度よりも 200°C 以上低い。

前記第 2 のアニールは、 50°C 以上 90°C 以下の温度で行うことが好ましい。

25 本発明の光素子は、 $\text{LiNb}_x\text{Ta}_{1-x}\text{O}_3$ ($0 \leq x \leq 1$) 基板と、該基板内に形成されたプロトン交換層と、を備えた光素子であって、使用時において該プロトン交換層の屈折率が経時的に変化しない安定プロトン交換層から形成されている。

ある実施形態では、前記プロトン交換層の少なくとも一部は、光導波路を構成

している。

本発明のレーザ光源は、半導体レーザと、該半導体レーザから出射されたレーザ光を受け取り、該レーザ光を高調波に変換する光波長変換素子とを備えた光源であって、該光波長変換素子は、該レーザ光をガイドする光導波路と、該光導波路に沿って周期的に配列された分極反転構造とを備えており、該光導波路及び該分極反転構造は、使用時において屈折率が経時的に変化しない安定プロトン交換層から形成されている。

本発明の他のレーザ光源は、基本波を出射する半導体レーザと、該基本波を伝えるシングルモードファイバーと、該ファイバーから出た基本波を受け取り、高調波を生成する光波長変換素子であって、周期状分極反転構造を有している光波長変換素子を備えている。

ある実施形態では、前記光波長変換素子が変調機能を有する。

前記光波長変換素子は $\text{LiNb}_x\text{Ta}_{1-x}\text{O}_3$ ($0 \leq x \leq 1$) 基板に形成されていることが好ましい。

本発明の更に他のレーザ光源は、ポンプ光を出射する半導体レーザと、該ポンプ光を伝えるファイバーと、該ファイバーから出たポンプ光を受け取り、基本波を生成する固体レーザ結晶と、該基本波を受け取り、高調波を生成する光波長変換素子であって、周期状分極反転構造を有している光波長変換素子を備えている。

前記光波長変換素子は変調機能を有することが好ましい。

前記光波長変換素子は $\text{LiNb}_x\text{Ta}_{1-x}\text{O}_3$ ($0 \leq x \leq 1$) 基板に形成されていることが好ましい。

ある実施形態では、固体レーザ結晶と光波長変換素子が一体化されている。

本発明の更に他のレーザ光源は、ポンプ光を出射する半導体レーザと、該ポンプ光を受け取り、基本波を生成する固体レーザ結晶と、該基本波を伝えるシングルモードファイバーと、該ファイバーから該基本波を受け取り、高調波を生成する光波長変換素子であって、周期状分極反転構造を有している光波長変換素子を

備えている。

前記光波長変換素子が変調機能を有することが好ましい。

本発明の更に他のレーザ光源は、レーザ光を出射する分布帰還型半導体レーザと、該レーザ光を増幅する半導体レーザアンプと、該増幅されたレーザ光を受け
5 取り、高調波を生成する光波長変換素子であって、周期状分極反転構造を有している光波長変換素子を備えている。

前記光波長変換素子が変調機能を有することが好ましい。

前記光波長変換素子は $\text{LiNb}_x\text{Ta}_{1-x}\text{O}_3$ ($0 \leq x \leq 1$) 基板に形成されていることが好ましい。

10 ある実施形態では、半導体レーザが波長ロックされている。

本発明の更に他のレーザ光源は、レーザ光を出射する半導体レーザと、周期状分極反転構造と光導波路とが形成されている光波長変換素子とを備えたレーザ光源であって、該光導波路の幅および厚みが、それぞれ $40 \mu\text{m}$ 以上である。

前記光波長変換素子が変調機能を有する請求項 26 に記載のレーザ光源。

15 前記光波長変換素子が $\text{LiNb}_x\text{Ta}_{1-x}\text{O}_3$ ($0 \leq x \leq 1$) 基板に形成されている。

ある実施形態では、前記光導波路がグレーディッド型である。

本発明のレーザ装置は、レーザ光を放射する半導体レーザ、及び該レーザ光に基づいて高調波を発生する光波長変換素子を有するレーザ光源と、該高調波の出力強度を変調する変調器と、該レーザ光源から出射された該高調波の方向を変化
20 させる偏向器と、を備えたレーザ装置であって、該光波長変換素子には周期状分極反転構造が形成されている。

ある実施形態では、動作時に、前記半導体レーザに対して高周波が重畳される。

ある実施形態では、前記レーザ光源は、前記半導体レーザからのレーザ光を前
25 記光波長変換素子伝えるシングルモードファイバーを備えている。

ある実施形態では、前記レーザ光源は、前記半導体レーザからのレーザ光を伝

えるファイバーと、該ファイバーから出たレーザ光を受け取り、基本波を生成する固体レーザ結晶と、を備えている。

5 ある実施形態では、前記半導体レーザ素子は、分布帰還型半導体レーザであり、前記レーザ光源は、分布帰還型半導体レーザからのレーザ光を増幅する半導体レーザアンプを更に備えている。

ある実施形態では、前記光波長変換素子には、光導波路が形成されており、該光導波路の幅および厚みが、それぞれ40 μm 以上である。

10 本発明の他のレーザ装置は、変調された紫外レーザ光を放射するレーザ光源と、該紫外レーザ光の方向を変える偏向器とを備えたレーザ装置であって、該偏向器は該紫外レーザ光をスクリーンに照射し、それによって該スクリーン上に塗布された蛍光体から赤、緑または青色の光を発生させる。

ある実施形態では、前記レーザ光源は、半導体レーザと、高調波を生成する光波長変換素子と、該半導体レーザからのレーザ光を前記光波長変換素子伝えるシングルモードファイバーを備えている。

15 ある実施形態では、前記レーザ光源は、半導体レーザと、該半導体レーザからのレーザ光を伝えるファイバーと、該ファイバーから出たレーザ光を受け取り、基本波を生成する固体レーザ結晶と、該基本波から高調波を生成する光波長変換素子と、を備えている。

20 ある実施形態では、前記レーザ光源は、半導体レーザと、分布帰還型半導体レーザからのレーザ光を増幅する半導体レーザアンプとを更に備えている。

ある実施形態では、前記レーザ光源は、レーザ光を出射する半導体レーザと、該レーザ光をガイドする光導波路及び周期的分極反転構造が形成された光波長変換素子を備えており、該光導波路の幅および厚みが、それぞれ40 μm 以上である。

25 本発明の更に他のレーザ装置は、赤、緑及び青色のレーザ光を発生する3つのレーザ光源と、各レーザ光の強度を変化させる変調器と、各レーザ光の方向を変

化させる偏向器と、を備えたレーザ装置であって、前記レーザ光源が半導体レーザにより構成されている。

ある実施形態では、動作時に、前記半導体レーザに対して高周波が重畳される。

5 ある実施形態では、前記レーザ光源は、半導体レーザと、高調波を生成する光波長変換素子と、該半導体レーザからのレーザ光を前記光波長変換素子伝えるシングルモードファイバーを備えている。

ある実施形態では、前記レーザ光源は、半導体レーザと、該半導体レーザからのレーザ光を伝えるファイバーと、該ファイバーから出たレーザ光を受け取り、基本波を生成する固体レーザ結晶と、該基本波から高調波を生成する光波長変換素子と、を備えている。

ある実施形態では、前記レーザ光源は、半導体レーザと、分布帰還型半導体レーザからのレーザ光を増幅する半導体レーザアンプとを更に備えている。

ある実施形態では、前記レーザ光源は、レーザ光を出射する半導体レーザと、該レーザ光をガイドする光導波路及び周期的分極反転構造が形成された光波長変換素子を備えており、該光導波路の幅および厚みが、それぞれ40 μm 以上である。

本発明の更に他のレーザ装置は、半導体レーザを含んだ少なくとも1つ以上のレーザ光源と、サブの半導体レーザと、該レーザ光源からの光の強度を変化させる変調器と、スクリーンと、該レーザ光源からの光の方向を変化させ、該光で該スクリーンを走査させる偏向器と、を備えたレーザ装置であって、該サブの半導体レーザから出た光は該スクリーンの周辺部を走査し、該サブの半導体レーザから出た光の光路がさえぎられた場合、該レーザ光源からのレーザ光の照射を停止する。

ある実施形態では、前記レーザ光源は、高調波を生成する光波長変換素子と、前記半導体レーザからのレーザ光を前記光波長変換素子伝えるシングルモードファイバーを備えている。

ある実施形態では、前記レーザ光源は、前記半導体レーザと、該半導体レーザからのレーザ光を伝えるファイバーと、該ファイバーから出たレーザ光を受け取り、基本波を生成する固体レーザ結晶と、該基本波から高調波を生成する光波長変換素子とを備えている。

- 5 ある実施形態では、前記レーザ光源は、前記半導体レーザは分布帰還型半導体レーザであり、該分布帰還型半導体レーザからのレーザ光を増幅する半導体レーザアンプを更に備えている。

- 10 ある実施形態では、前記レーザ光源は、前記半導体レーザからのレーザ光をガイドする光導波路及び周期的分極反転構造が形成された光波長変換素子を備えており、該光導波路の幅および厚みが、それぞれ40 μm 以上である。

- 15 本発明のレーザ装置は、半導体レーザを含んだ少なくとも1つ以上のレーザ光源と、該レーザ光源から放射されたレーザ光の方向を変化させ、スクリーン上を該レーザ光で走査する偏向器と、を備えたレーザ装置であって、該レーザの一部を受光すると信号を発生する2つ以上のディテクターを更に備えており、該偏向器が該レーザ光で該スクリーンを走査する間に、該ディテクターが一定時間内に信号が発生しない場合、該レーザ光源からのレーザ光の発生を停止する。

ある実施形態では、前記レーザ光源は、高調波を生成する光波長変換素子と、前記半導体レーザからのレーザ光を前記光波長変換素子伝えるシングルモードファイバーを備えている。

- 20 ある実施形態では、前記レーザ光源は、前記半導体レーザと、該半導体レーザからのレーザ光を伝えるファイバーと、該ファイバーから出たレーザ光を受け取り、基本波を生成する固体レーザ結晶と、該基本波から高調波を生成する光波長変換素子と、を備えている。

- 25 ある実施形態では、前記レーザ光源は、前記半導体レーザは分布帰還型半導体レーザであり、該分布帰還型半導体レーザからのレーザ光を増幅する半導体レーザアンプを更に備えている。

ある実施形態では、前記レーザ光源は、前記半導体レーザからのレーザ光をガイドする光導波路及び周期的分極反転構造が形成された光波長変換素子を備えており、該光導波路の幅および厚みが、それぞれ40 μm 以上である。

5 本発明の更に他のレーザ装置は、半導体レーザを含んだ少なくとも1つ以上のレーザ光源と、各レーザ光の強度を変化させる変調器と、各レーザ光の方向を変化させる偏向器と、とを備え、該レーザ光源から出たレーザ光を2つ以上の光路に分割し、2方向よりスクリーンを照射する。

ある実施形態では、前記レーザ光源は、高調波を生成する光波長変換素子と、前記半導体レーザからのレーザ光を前記光波長変換素子伝えるシングルモードファイバーを備えている。

10

ある実施形態では、前記レーザ光源は、前記半導体レーザと、該半導体レーザからのレーザ光を伝えるファイバーと、該ファイバーから出たレーザ光を受け取り、基本波を生成する固体レーザ結晶と、該基本波から高調波を生成する光波長変換素子と、を備えている。

15 ある実施形態では、前記レーザ光源は、前記半導体レーザは分布帰還型半導体レーザであり、該分布帰還型半導体レーザからのレーザ光を増幅する半導体レーザアンプを更に備えている。

ある実施形態では、前記レーザ光源は、前記半導体レーザからのレーザ光をガイドする光導波路及び周期的分極反転構造が形成された光波長変換素子を備えており、該光導波路の幅および厚みが、それぞれ40 μm 以上である。

20

ある実施形態では、2つのレーザ光源により2つの光路を形成し、かつそれぞれのレーザ光源が別々の変調を受けている。

ある実施形態では、2つの光路が時間的に切り替わる。

本発明の更に他のレーザ装置は、半導体レーザを含んだ少なくとも1つ以上のレーザ光源と、該レーザ光源から出たレーザ光を平行ビームにする第1の光学系と、該平行ビームを空間変調する液晶セルと、該液晶セルから出た光をスクリー

25

ンに照射する第2の光学系とを備えている。

ある実施形態では、前記レーザ光源は、高調波を生成する光波長変換素子と、前記半導体レーザからのレーザ光を前記光波長変換素子伝えるシングルモードファイバーを備えている。

5 ある実施形態では、前記レーザ光源は、前記半導体レーザと、該半導体レーザからのレーザ光を伝えるファイバーと、該ファイバーから出たレーザ光を受け取り、基本波を生成する固体レーザ結晶と、該基本波から高調波を生成する光波長変換素子と、を備えている。

10 ある実施形態では、前記レーザ光源は、前記半導体レーザは分布帰還型半導体レーザであり、該分布帰還型半導体レーザからのレーザ光を増幅する半導体レーザアンプを更に備えている。

ある実施形態では、前記レーザ光源は、前記半導体レーザからのレーザ光をガイドする光導波路及び周期的分極反転構造が形成された光波長変換素子を備えており、該光導波路の幅および厚みが、それぞれ40 μm 以上であることを特徴とする。

15

ある実施形態では、前記サブの半導体レーザが赤外半導体レーザである。

ある実施形態では、光波長変換素子の位相整合波長をずらすことでレーザ光照射を止める。

20 本発明の光ディスク装置は、レーザ光を生成するレーザ光源と、基本波を高調波に変換する光波長変換素子と、該光波長変換素子を内蔵した光ピックアップと、該光ピックアップを移動させるアクチュエータとを備えた光ディスク装置であって、該レーザ光源から放射された該レーザ光は、光ファイバを介して、該光ピックアップに入射される。

25 ある実施形態では、前記レーザ光源は、前記光ピックアップの外部に配置された半導体レーザを含む。

ある実施形態では、前記レーザ光源は、前記半導体レーザから出射されたレー

ザ光をポンプ光として前記基本波を生成する固体レーザ結晶を更に備えている。

ある実施形態では、前記固体レーザ結晶は、前記光ピックアップの外部に配置され、該固体レーザ媒体によって生成された基本波が、前記光ファイバを介して前記光波長変換素子に入射される。

- 5 ある実施形態では、前記固体レーザ結晶は、前記光ピックアップの内部に配置され、該半導体レーザから出射された前記レーザ光が、前記光ファイバを介して該固体レーザに入射される。

図面の簡単な説明

- 10 図 1 は、従来の短波長光源を示す図。
図 2 は、従来の光波長変換素子の構成図。
図 3 は、従来の方法による光波長変換素子の製造方法の工程フローチャート。
図 4 は、従来の光波長変換素子の高調波出力の時間変化を示す図。
図 5 は、従来の光波長変換素子の位相整合波長の経時変化を示す図。
- 15 図 6 は、従来の光素子の屈折率経時変化を示す図。
図 7 は、本発明の第 1 の実施例の光波長変換素子の構成図。
図 8 A、図 8 B、図 8 C、図 8 D 及び図 8 E は、本発明の第 1 の実施例の光波長変換素子の製造方法の工程図。
図 9 は、本発明の第 1 の実施例の光波長変換素子の製造方法の工程フローチャート。
- 20 図 10 は、アニール温度をパラメーターにした位相整合波長のアニール時間に対する変化を示す特性図。
図 11 は、アニール温度と位相整合波長変化量との関係を示す特性図。
図 12 は、本発明の第 1 の実施例の光波長変換素子の出力時間特性を示す図。
- 25 図 13 は、本発明の第 1 の実施例の光波長変換素子の位相整合波長および実効屈折率の時間特性を示す図。

図 1 4 は、本発明の第 2 の実施例の光波長変換素子の製造方法の工程フローチャート。

図 1 5 A、図 1 5 B 及び図 1 5 C は、本発明の第 4 の実施例の光素子の製造方法の工程図。

5 図 1 6 は、本発明の第 5 の実施例の光素子の製造方法の工程フローチャート。

図 1 7 は、本発明のレーザ光源の実施例の構成図。

図 1 8 A、図 1 8 B、図 1 8 C 及び図 1 8 D は、本発明のレーザ光源における光波長変換素子の製造工程図。

10 図 1 9 は、本発明のレーザ光源に使用する光波長変換素子の光導波路厚みと耐光損傷性の関係を示す特性図。

図 2 0 は、本発明の実施例のレーザ装置の構成図。

図 2 1 は、本発明の実施例のレーザ光源の構成図。

図 2 2 は、本発明の実施例のレーザ光源に使用する半導体レーザの構成図。

15 図 2 3 は、本発明の実施例のレーザ光源の構成図。

図 2 4 は、本発明の実施例のレーザ光源の構成図。

図 2 5 は、本発明の実施例のレーザ光源で分離タイプの構成図。

図 2 6 は、本発明の実施例のレーザ光源の構成図。

図 2 7 は、本発明の実施例のレーザ装置の構成図。

20 図 2 8 は、本発明の実施例のレーザ装置の自動停止装置の構成図。

図 2 9 は、本発明の実施例のレーザ装置の自動停止装置の制御系の図。

図 3 0 は、本発明の実施例のレーザ装置の構成図。

図 3 1 は、本発明の実施例のレーザ装置の構成図。

図 3 2 は、本発明の実施例のレーザ装置の構成図。

25 図 3 3 は、本発明の実施例の光ディスク装置の構成図。

発明を実施するための最良の形態

本願発明者らは、光導波路を有する前述の光波長変換素子について、時間が経過すると位相整合波長が短くなり、高調波が出なくなる原因を考察した。

5 図4は、従来の光波長変換素子について、その素子の作製直後からの経過時間と高調波の出力との関係を示している。時間の経過に伴って、高調波出力は急減に低下してゆくことがわかる。

図5は、経過時間と位相整合波長との関係を示している。高調波出力は、素子の作製直後から3日後には半分になる。このとき、位相整合波長が短波長側にシフトしていることがわかる。位相整合波長 λ は分極反転周期 Λ と高調波、基本波
10 に対する実効屈折率 n_{2w} 及び n_w により決まる。より詳細には、 $\lambda = 2(n_{2w} - n_w) \cdot \Lambda$ となる。

分極反転層の周期 Λ は経時的に変化することなく、一定に維持されるので、位相整合波長 λ の低下は、実効屈折率 n_{2w} 及び n_w の変化に起因すると考えられる。

図6は、実効屈折率 n_{2w} と経過時間との関係を示す。図6から、実効屈折率
15 n_{2w} は、素子作製日から日を経つにつれ低下していることがわかる。

本願発明者は、この原因を以下のように考える。

光導波路を形成する場合に行う400℃程度の高温処理が、プロトン交換層に歪等を導入し、その結果、プロトン交換層内に屈折率の上昇した層（変化層）が形成される。この歪が時間の経過とともに徐々に解放され、変化層の屈折率は本
20 来の屈折率に近づいて行く。

高温アニール時に発生した歪等によって、屈折率の上昇した変化層が形成されるが、その変化層の屈折率は時間の経過とともに元の大きさに戻り、最終的に、変化層は安定したプロトン交換層になる。しかしながら、変化層がこのような安定プロトン交換層になるには何年もかかる。なお、本願明細書では、常温（約
25 0℃～約50℃）での使用によっては、実効屈折率が経時的に低下しない状態にあるプロトン交換層を、「安定プロトン交換層」と称することとする。

以上が、本願発明者の考える経時変化のメカニズムである。このことを確認するために、経時変化により屈折率が低下したサンプルに対して、300℃1分間のアニールを施した。この程度のアニール温度及び時間では、プロトン等の拡散をほとんど生じないため、導波路は広がらない。このため、従来の考え方によれば、プロトン交換層の屈折率は何も変化しないはずである。ところが、発明者の実験によると、300℃1分間のアニールによって屈折率が再び上昇した。さらに、このアニールの後、時間の経過とともに、屈折率は再び低下するという現象が観測された。

本願発明は、比較的に高い温度の熱処理によってプロトン交換層内に生じた歪を緩和し、それによって、光波長変換素子の経時変化を防止することができる。

以下に、図面を参照しながら実施例を説明する。

(実施例1)

図7を参照しながら、本発明の第1の実施例を説明する。

本実施例の光波長変換素子では、安定プロトン交換層からなる光導波路がLiTaO₃基板1に形成され、光導波路に沿って複数の分極反転層3が周期的に配列されている。光導波路の入力端に基本波P1を入射することで、その出力端から高調波P2が出射される。本実施例の光波長変換素子の長さ（導波路の長さ）は、9mmである。また、波長850nmに対して動作するように、分極反転層3の一周期の長さを3.7μmに設定している。

以下に、図8Aから図8Eを参照しながら、光波長変換素子の製造方法を説明する。

図8Aに示されるように、まず、LiTaO₃基板1の主面を覆うようにTa膜を堆積した後、通常のフォトリソグラフィ技術及びドライエッチング技術を用いてTa膜（厚さ：約200～300nm）をストライプ状にパターニングして、Taマスク6を形成する。本実施例で使用するTaマスク6は、幅1.2μmで

長さが10mmのストリップが等間隔で配列されたパターンを持ち、ストリップの配列周期は3.7 μ mである。Taマスク6で主面が覆われたLiTaO₃基板1に対して、プロトン交換処理を行う。このプロトン交換処理は、230℃に加熱したピロ磷酸中に基板1の表面を14分間浸すことによって実行される。こうして、LiTaO₃基板1のうち、Taマスクで覆われていない部分に厚さ0.5 μ mのプロトン交換層7を形成する。この後、HF:HNF₃の1:1混合液を用いた2分間のエッチングによって、Taマスクを除去する。

次に、図8Bに示されるように、550℃の温度で15秒間の熱処理を行うことにより、各プロトン交換層7内に分極反転層を形成する。熱処理の温度上昇レートは50~80℃/秒、冷却レートは1~50℃/秒とする。LiTaO₃基板1のうちプロトン交換がなされていない部分にくらべて、プロトン交換がなされた部分ではLiの量(濃度)が減少している。そのために、プロトン交換層7のキュリー温度は他の部分よりも低下し、550℃の熱処理でプロトン交換層7内に部分的に分極反転層3を形成することができる。この熱処理によって、Taマスク6の周期パターンを反映した周期的パターンを持つ分極反転層3を形成することができる。

次に、光導波路を形成するためのTaマスク(不図示)を形成する。このTaマスクは、基板1の上に堆積したTa膜(厚さ:約200~300nm)にスリット状の開口部(幅4 μ m、長さ12mm)を形成したものである。この開口部が、導波路の平面レイアウトを規定することになる。導波路の形状は、直線的なものに限定されないことは言うまでもない。形成すべき導波路の形状に応じて、Taマスクのパターンが決定される。Taマスクで覆われたLiTaO₃基板1に対して、260℃、16分間のプロトン交換処理を行うことによって、図8Cに示されるように、LiTaO₃基板1のうちTaマスクの開口部の下に位置する領域に、直線的に延びるプロトン交換層(厚さ0.5 μ m、幅5 μ m、長さ10mm)5を形成する。この直線状に延びるプロトン交換層5が、最終的には導

波路として機能することになる。この後、 $\text{HF}:\text{HNF}_3$ の1:1混合液を用いた2分間のエッチングによってTaマスクを除去する。

次に、赤外線加熱装置を用いて420℃で1分間のアニールを行う。このアニールによって、プロトン交換層5の非線形性が回復するとともに、図8Dに示されるように、屈折率の0.03程度上昇した変化層8bが形成される。このアニールは、前述のように、基板1内でLi及びプロトンを拡散させ、プロトン交換層5のプロトン交換濃度を低下させる機能を果たす。このあと、基板1の主面上に保護膜として機能する厚さ300nmの SiO_2 膜（不図示）を堆積する。

次に、変化層8bに対して垂直な基板1の面を光学的に研磨し、光波長変換素子の入射部および出射部を形成したあと、図8Eに示されるように、入射部及び出射部の研磨面に、無反射（AR）コート15を形成する。

次に、経時変化を防止するための低温アニールを行う。本願明細書では、「低温アニール」は、プロトン交換層のプロトン濃度を実質的に低下させないような温度で行う熱処理を意味する。例えば LiTaO_3 基板の場合、「低温アニール」は、約130℃以下の温度で行う熱処理を意味する。本実施例では、オーブンを用いて大気雰囲気下で60℃、40時間の熱処理を行う。このような低温アニールによって、安定プロトン交換層8aが形成される。この安定プロトン交換層8aが光導波路を構成する。

図9を参照して、上記製造工程のフローを説明する。

基板への分極反転層形成工程（ステップS10）の後、光導波路形成工程（S20）を行う。光導波路形成工程（S20）は、大きく、ステップS21、ステップS22及びステップS23に分かれる。ステップS21でマスクパターンを形成し、ステップS22でプロトン交換処理を行い、ステップS23で高温アニールを行う。その後保護膜形成工程（ステップS30）、端面研磨工程（ステップS40）、ARコート工程（ステップS50）を施す。このままでは波長変換素子の経時変化があるので、ステップS60で低温アニールを施し、安定プロト

ン交換層を形成する。

図10は低温アニールの温度を60℃の場合と120℃の場合について、アニール時間ととの関係を示している。位相整合波長シフト量は、120℃のアニールによれば、数時間でほぼ一定になるが、60℃のアニールによれば、ほぼ一定になるのに数十時間かかる。

図10から、低温アニールの温度が高いほど、短いアニール時間で安定状態になることがわかる。また、アニール温度が低い程、安定状態に変化したときの位相整合波長シフト量はゼロに近い値を示す。このように、低温アニールの温度を高くすれば、シフト量のゼロへの戻りに要する時間は短い、その反面、歪みが比較的に大きく残存することとなる。

図11は、安定状態に復帰したときの位相整合波長シフト量と低温アニールの温度との関係を示す。図11から、120℃のアニールを行えば、位相整合波長が0.5nm程度シフトした状態で安定することがわかる。150℃以上のアニールを行えば、安定化後の位相整合波長のシフト量は0.8nm以上になる。このような大きさの位相整合波長のシフトが残っていると、光波長変換素子の長期的な使用は困難になる。もし位相整合波長のシフトの許容範囲を0.5nm以下とした場合、120℃を越える温度でアニールを行っても許容範囲内にシフト量を縮小することができなくなる。位相整合波長シフトの許容範囲を広げると、変換効率が低下する。位相整合波長のシフト量が0.5nmを越えると、シフト量がゼロの場合の1/4程度の出力しか得られなくなる。低温アニール温度を60℃で行えば、アニール時間は長くなるが、シフト量は0.1nm以下に低減できるので、変換効率低下の問題はなくなる。位相整合波長のシフト量は、約0.2nm以下に抑えることが好ましい。

本実施例によれば、光導波路2における非分極反転層4及び分極反転層3の屈

折率に経時変化がなく、また、光が導かれるときの伝搬損失は小さい。半導体レーザーからのレーザー光（波長 850 nm）を、基本波 P1 として入射部に入射し、光導波路を伝搬させたところ、光はシングルモードで伝搬し、波長 425 nm の高調波 P2 が出射部から基板外部へ取り出された。光導波路 2 の伝搬損失は 1 dB/cm と小さく、高調波 P2 が有効に得られた。基本波 27 mW の入力で 1.2 mW の高調波（波長 425 nm）を得た。この場合の変換効率は 4.5 % である。

図 12 は、経過日数と高調波出力との関係を示す。図 13 は、経過日数と位相整合波長との関係、及び経過日数と屈折率変化との関係を示す。

これらの図から、屈折率変化および位相整合波長は、素子の作製直後から一定となっていることがわかる。本発明の光波長変換素子の製造方法によれば、屈折率変化が時間経過に対して生じないため位相整合波長が一定な光波長変換素子が実現できた。この素子を半導体レーザーと組み合わせると安定な短波長レーザーが製造できる。60℃程度の温度では 40 時間以上の低温アニールが特に有効である。

（実施例 2）

次に、本発明の第 2 の実施例を説明する。

まず、LiTaO₃ 基板の主面を覆うように Ta 膜を堆積した後、通常のフォトリソグラフィ技術及びドライエッチング技術を用いて Ta 膜（厚さ：約 200 ~ 300 nm）をストライプ状にパターニングして、Ta マスクを形成する。本実施例で使用する Ta マスクは、幅 1.2 μm で長さが 10 mm のストリップが等間隔で配列されたパターンを持ち、ストリップの配列周期は 3.6 μm である。Ta マスクで主面が覆われた LiTaO₃ 基板 1 に対して、プロトン交換処理を行う。このプロトン交換処理は、260℃に加熱したピロリン酸中に基板の表面を 20 分間浸すことによって実行される。こうして、LiTaO₃ 基板のうち、Ta マスクで覆われていない部分に厚さ 0.5 μm のプロトン交換層を形成する。

この後、HF : HNF₃の1 : 1混合液を用いた2分間のエッチングによって、Taマスクを除去する。

次に、550℃の温度で15秒間の熱処理を行うことにより、各プロトン交換層7内に分極反転層を形成する。熱処理の温度上昇レートは50℃/秒、冷却レートは10℃/秒とする。この熱処理によって、Taマスクの周期パターンを反映した周期的パターンを持つ分極反転層を形成することができる。

図14を参照しながら、上記工程のの後に続く工程のフローを説明する。

まず、基板の分極反転層が配列された面に対してプロトン交換処理を施し、それによって光導波路を形成する(ステップS100)。光導波路形成用のマスクとしては、Ta膜に幅4μm、長さ12mmのスリットを形成したものを用いる。

次に、260℃、16分間のピロリン酸中でプロトン交換を行った(ステップS110)後、Taマスクを除去する。厚さ300nmのSiO₂膜で基板の主面を覆った後に、低温アニール(ステップS120)を行い、光導波路の形成を完了する。低温アニールは、屈折率上昇を防止するため、空気中で120℃の熱処理を200時間行った。この低温アニールによって、安定プロトン交換層が形成される。

以上の工程によって、基板に分極反転層および光導波路が形成される。分極反転層の厚さを2.2μmとした場合、波長変換を有効に行うために、光導波路の厚みdを分極反転層の厚さより薄く、例えば1.8μmに設定する。波長840nmに対して動作させるには、分極反転層の周期は3.6μmに設定される。

上記製造方法によれば、非分極反転層及び分極反転層に屈折率の経時的変化は生じず、光の伝搬損失は小さい。光導波路に垂直な面を光学研磨し入射部および出射部を形成した。このようにして光波長変換素子が製造できる。また、この素子の長さは9mmである。

基本波P1として半導体レーザ光(波長840nm)を導波路の入射部に入射

させたところ、波長420nmの高調波P2が出射部から基板外部に取り出された。出力80mWの基本波の入力に対して、出力10mWの高調波（波長420nm）が得られた。この場合の変換効率は12%である。光損傷はなくまた、経時変化もまったくなく高調波出力は非常に安定していた。この実施例のようにプロセスの途中で高温アニール工程を入れないようにすると経時変化が防止できる。

（実施例3）

次に、本発明の第3の実施例として、 LiNbO_3 基板（厚さ：0.4～0.5mm）を用いた場合について説明する。

10 まず、通常のフォトリソグラフィ技術及びドライエッチング技術を用いて、上記各実施例で使用したTaマスクのパターンと同様のパターンを有するTa電極（第1のTa電極）を LiNbO_3 基板の主面上に形成する。

15 この後、基板の裏面全体にTa膜（第2のTa電極）を堆積する。基板の主面に形成した第1のTa電極と、基板の裏面に形成した第2のTa電極とによって、基板に電界を印加するための電極構造が構成される。

次に、第1のTa電極と第2のTa電極との間に電圧（例えば10キロボルト）を与えて、 LiNbO_3 基板内に電界を形成する。この電圧印加によって、基板の表面のうち第1のTa電極に接触している部分から基板の裏面にまで延びた分極反転層が形成される。

20 次に、 $\text{HF}:\text{HNF}_3$ の1:1混合液にて2分間エッチングし、Ta電極を除去する。次に、スリット状の開口部（幅4 μm 、長さ12mm）を持つTaマスクを基板上に形成した後、ピロ磷酸を用いたプロトン交換処理（230℃、10分間）を施して光導波路を形成する。このTaマスクを除去した後、赤外線加熱装置を用いて420℃2分間のアニールを行う。このアニールによって、光導波路における非線形性は回復するが、屈折率が0.02程度上昇した変化層が形成される。

25

この後、保護膜として機能する厚さ300nmのSiO₂膜を基板上に堆積する。次に、屈折率上昇の原因で歪みを緩和するため、空气中で100℃20時間のアニール（第1段低温アニール）を行った後、引き続き、60℃10時間のアニール（第2段低温アニール）を行う。このように、本実施例では2段階の低温アニールを行う。低温アニールを2段階にわけて行うのは、低温アニールに要するトータルの時間を短縮するためである。100℃でのアニールによれば、60℃でのアニールに比べて歪が早く緩和されるが、図11に示されるような100℃における位相整合波長シフト量に対応する歪が残留する。そのため、さらに60℃での低温アニールを追加的に行い、歪を完全に消失させる。この2段階アニールによって、早くかつ完全に、経時変化の生じにくい「安定プロトン交換層」を形成できる。

上記のような工程により形成された光導波路の厚みdは、1.8μmである。分極反転層の配列周期は3μmであり、波長840nmに対して動作する。光導波路に垂直な面を光学研磨し、入射部および出射部を形成した。このようにして光波長変換素子が製造できる。また、この素子の長さは10mmである。基本波P1として半導体レーザ光（波長840nm）を入射部より導波させたところ、波長420nmの高調波P2が出射部より基板外部に取り出された。基本波80mWの入力で13mWの高調波（波長420nm）を得た。経時変化はまったくなく高調波出力は非常に安定していた。

なお、この実施例では、異なる温度で2種類の低温アニール（2段アニール）を行ったが、例えば、100℃から60℃まで30時間かけて徐々に温度を低下させるような低温アニールを行っても良い。

25 (実施例4)

次に、図15Aから図15Cを参照しながら、本発明による第4の実施例を説

明する。

まず、液層エピタキシャル成長法によって、図15Aに示されるように、 LiNbO_3 と LiTaO_3 の混合物膜($\text{LiNb}_{0.5}\text{Ta}_{0.5}\text{O}_3$ 膜)16'を LiTaO_3 基板1上に成長させる。この時、成長温度は 1000°C を越え、歪が混合物膜16と LiTaO_3 基板1との境界面に残る。次に、図15Bに示されるように、通常のフォトリソグラフィ技術を用いて、混合物膜16'上にレジストマスク17を形成する。次に、図15Cに示されるように、イオンビームエッチングによって、混合物膜16のうちレジストマスク17で覆われていない部分を除去し、例えば幅が $4\mu\text{m}$ の光導波路16を残置する。

10 蒸着法によって厚さ 300nm の SiO_2 を基板1上に堆積した後、屈折率上昇を緩和するための低温アニールを行う。このアニールは、 100°C で30時間で行う第1段低温アニールと、これに引き続く 70°C で60時間行う第2段低温アニールとからなる。この低温アニールによって、屈折率変化のない安定な光導波路層16が得られる。

15 上記工程により形成された光導波路の厚さ d は、 $1.8\mu\text{m}$ である。また、この素子の長さは 9mm である。光導波路に垂直な面を光学研磨し入射部および出射部を形成した。半導体レーザ光(波長 840nm)を入射部より導波させたと、導波ロス是非常に少なかった。屈折率の経時変化も測定限界以下であり非常に安定していた。混合物膜の材料は、 $\text{LiNb}_{0.5}\text{Ta}_{0.5}\text{O}_3$ に限定されず、
20 $\text{LiNb}_x\text{Ta}_{1-x}\text{O}_3$ ($0 < x < 1$) や他の光学材料であってもよい。

(実施例5)

次に、本発明の第5の実施例を説明する。

図16を参照しながら、本実施例のプロセスフローの概略を説明する。

25 まず、光導波路形成工程を行う。光導波路形成工程は、大きく、ステップS200、ステップS210及びステップS220に分かれる。ステップS200で

マスクパターンを形成し、ステップS 2 1 0でプロトン交換処理を行い、ステップS 2 2 0で高温アニールを行う。その後、電極形成工程（ステップS 2 3 0）、低温アニール工程（ステップS 2 4 0）、端面研磨工程（ステップS 2 5 0）、ARコート工程（ステップS 2 6 0）を施す。

5 以下に、プロセスの詳細を説明する。

まず、通常のフォトリソプロセスとドライエッチングを用いてTaをスリットにパターニングする。次にTaによるパターンが形成されたLiTaO₃基板1に230℃、10分間プロトン交換を行いスリット直下に厚み0.5μmのプロトン交換層を形成する。次にHF:HNF₃の1:1混合液にて2分間エッチングし
10 Taを除去する。拡散炉を用いて400℃で1時間アニール（第1のアニール）を行い屈折率が0.01程度上昇した変化層が形成される。次に電極形成工程として、蒸着によりSiO₂を300nm付加した。そして電極マスクとしてAlをストライプ状に蒸着した後パターニングを行った。次に屈折率上昇を緩和するため低温アニールを施した。空气中で70℃、10時間アニールを行った。これにより安定プロトン交換層が形成される。ここでは第1のアニールより330℃低い
15 温度で第2のアニールを行った。200℃以上低くすることで歪を大きく緩和でき有効である。最後に研磨、ARコートを施した。

上記のような工程により電極付きの光導波路が製造された。これは、光変調器として機能する。この光導波路の厚みは8μmである。光導波路に垂直な面を光学研磨し入射部および出射部を形成した。このようにして光素子が製造できる。
20 また、この素子の長さは9mmである。電極に変調信号を加え、基本波として半導体レーザ光（波長1.56μm）を入射部より導波させたところ、出射部より変調された光が取り出された。経時変化はなくバイアス電圧は2000時間以上安定していた。

25 なお上記実施例では、何れも、光素子の一例として光波長変換素子及び光変調器に関して本願発明を説明してきたが、本願発明はこれに限定されることなく、

平面デバイスであるフレネルレンズやホログラム等にも適用可能である。プロトン交換処理に伴う屈折率の時間変化が防止でき特性の劣化が抑えられる。

(実施例 6)

5 次、図 17 を参照しながら、本発明の第 6 の実施例を説明する。本実施例は、半導体レーザと光波長変換素子とを備えた短波長光源である。

図 17 に示されるように、半導体レーザ 20 より出たポンプ光 P1a はレンズ 30 で集光され固体レーザ結晶である YAG 21 を励起する。

10 YAG 21 には 947 nm に対する全反射ミラー 22 が形成されており波長 947 nm でレーザ発振し、基本波 P1 が放射される。一方光波長変換素子 25 の出射側に基本波 P1 の全反射ミラー 23 が形成されており、レーザ発振はこの間で生じていることになる。基本波 P1 はレンズ 31 により集光され光波長変換素子 25 により基本波 P1 は高調波 P2 へと変換される。この実施例では周期構造が形成された周期状分極反転構造を持つ光波長変換素子として LiTaO₃ 基板 15 中にプロトン交換を用いて作製した光導波路 2 を用いたものである。

図 17 で 1 は Z 板の LiTaO₃ 基板、2 は形成された光導波路、3 は分極反転層、10 は基本波 P1 の入射部、12 は高調波 P2 の出射部である。光導波路 2 に入った基本波 P1 は位相整合長 L の長さを持った分極反転層 3 で高調波 P2 に変換され、次の同じく L の長さを持った非分極反転層 4 で高調波パワーは増す 20 事になる。

このようにして光導波路 2 内でパワーを増した高調波 P2 は出射部 12 より放射される。発散された高調波 P2 はレンズ 32 で平行光にされる。

また、光波長変換素子 25 には電極 14 が保護膜 13 を介して形成されている。次にこの光波長変換素子 25 の製造方法について図を使って簡単に説明する。

25

まず、図 18 A に示されるように、通常のフォトリソグラフィ技術及びドライ

エッチング技術を用いて、上記各実施例で使用したTaマスクのパターンと同様のパターンを有するTa電極（第1のTa電極）6を、厚さ0.3mmのLiNbO₃基板1の主面上に形成する。

5 この後、基板1の裏面全体にTa膜（第2のTa電極）6bを堆積する。基板1の主面に形成した第1のTa電極6と、基板1の裏面に形成した第2のTa電極6bとによって、基板1に電界を印加するための電極構造が構成される。

次に、第1のTa電極6と第2のTa電極6bとの間に電圧（例えば10キロボルト）を与えて、LiNbO₃基板1内に電界を形成する。この電圧印加によって、図18Bに示されるように、基板1の表面のうち第1のTa電極6に接触
10 している部分から基板1の裏面にまで延びた分極反転層3が形成される。光が伝搬する方向に沿った分極反転層3の長さLは2.5μmである。この後、HF：HNF3の1：1混合液にて20分間エッチングし、Ta電極6及び6bを除去する。

次に、スリット状の開口部（幅4μm、長さ12mm）を持つTaマスク（不
15 図示）を基板1上に形成した後、ピロ磷酸を用いたプロトン交換処理（260℃、40分間）を施して、図18Cに示されるように、光導波路2を形成する。Taマスクは、スリット（幅6μm、長さ10mm）を有しており、このスリットが光導波路2の平面レイアウトを規定する。Taマスクを除去した後、赤外線加熱装置を用いて460℃で5時間のアニールを行う。このアニールによって、
20 プロトン交換された光導波路は非線形性を回復し、その部分の屈折率は0.002程度上昇する。光は、この屈折率の高い光導波路2に沿ってを伝搬する。この光導波路2の厚みdは50μm、幅70μmである。導波路2が延びる方向に沿った分極反転層3の配列周期は5μmであり、この光波長変換素子は波長947nmの基本波に対して動作する。

25 次に、図18Dに示されるように、SiO₂から形成された保護膜（厚さ300～400nm）13を基板1上に形成した後、Al膜（厚さ200nm）を蒸

着によって保護膜 13 上に形成する。Al 膜をフォトリソグラフィ技術によってパターンニングし、Al 電極 14 を形成する。Al 電極 14 は、出力光の強度変調のための用いられる。

5 光導波路 2 の延びる方向に対して垂直な面を光学的に研磨し、図 17 に示される入射部 10 および出射部 12 を形成する。さらに入射部 10 には基本波 P1 に対する無反射コートを実施す。出射部 12 には基本波 P1 に対する反射コート (99%)、高調波 P2 に対する無反射コートを実施す。

このようにして図 17 に示される光波長変換素子 25 (素子長さ 10 mm) を製造できる。

10 図 17 で基本波 P1 として波長 947 nm を入射部 10 より導波させたところシングルモード伝搬し、波長 473 nm の高調波 P2 が出射部 12 より基板外部に取り出された。光導波路 2 の伝搬損失は 0.1 dB/cm と小さく、共振器の性能は向上し、基本波 P1 のパワー密度が増大し、そして高調波 P2 が高効率で発生した。

15 低損失化の原因としては、磷酸により均一な光導波路を形成できたこと、および導波路の閉じ込めを小さくしたと考えられる。また、この閉じ込めの弱い光導波路により、高調波の密度は小さくなり、光損傷が大幅に改善された。従来の面積の 100 倍にすることで、100 倍の光損傷に耐えることができるからである。

20 図 19 は、光導波路厚みと耐光損傷パワーとの関係を示す。耐光損傷パワーとは、いくらまでの青色の高調波に耐えるか、つまり光変動を生じないかのパワーである。光導波路の厚みを広げると、同時に拡散により幅も広がるため、耐光損傷パワーは光導波路厚みのほぼ 2 乗に対して向上することがわかる。レーザ投射に必要なパワーは最低 2 W なので光導波路厚みは 40 μm 以上であることが望ましい。

25 また、導波路とその周辺部における屈折率の分布が、ステップ状に変化する場において、導波路の断面を拡大すると、マルチモード伝搬現象が生じる。これを

避けるため、本実施例では、グレーディッド型屈折率分布を持つ導波路を形成している。

半導体レーザ 20 の出力光 P 1 a の出力が 10 W のとき、出力 3 W の高調波 P 3 を得た。この場合の変換効率は 30 % である。光波長変換素子の波長変動に対する許容度は 0.4 nm である。波長が 0.4 nm ずれても固体レーザの発振波長は一定であり、高調波出力は安定していた。変調用 A 1 電極 14 に電圧を印加することで、導波路及びその近傍の屈折率が変化し、光波長変換素子の位相整合波長がシフトする。電圧の印加によって位相整合波長が大きくシフトするという現象を利用することによって、約 100 V という比較的に低い電圧の印加で、高調波出力の変調を行うことができる。

このように本実施例で用いる周期状分極反転構造を用いた光波長変換素子によれば、電圧を印加することで簡単に高調波出力を変調することができ、必要な印加電圧も低く、産業上の利用価値が高い。

これにより変調器を一体化することができ、小型、軽量、低コスト化が図れる。また、本発明で用いた非線形光学結晶である LiTaO₃ は大型結晶が入手でき光 IC プロセスを用いた光波長変換素子の量産化も容易であるという特徴もある。なお基本波に対してマルチモード伝搬では高調波の出力が不安定で実用的ではなくシングルモードが有効である。この実施例のように、光波長変換素子として周期状分極反転構造を有するものを用いると、高効率化が図れ、また光変調器を一体化でき、また、周期を変えると青だけでなく、赤、緑色のレーザ光も取り出せ、その価値は大きい。なお、光変調器は分離しても良い。

次に、図 20 を参照しながら、本発明のレーザ投射装置の実施例を説明する。図 20 に示されるように、このレーザ投射装置の光源には、図 17 に示される青色のレーザ光源を用いた。45 は青色である波長 473 nm 帯のレーザ光源であ

る。また変調用電極に変調信号を入力することで青色光は変調されている。変調された青色レーザー光は偏向器に入射する。56は垂直偏向器、57は水平偏向器であり、ともに回転多面鏡を用いている。ゲイン3のスクリーン70を用いて、画面サイズ4m×3mにおいて輝度300cd/m²、コントラスト比100:1、水平解像度1000TVを得た。従来に比べこのように解像度は大幅に向上した。また、ガスレーザーを用いた構成に比べ重量が1000分の1、容量が1000分の1、消費電力が100分の1と大幅に改善することができた。これは、用いたレーザー光源が小型、低消費電力であること、さらに光変調器が一体となっていることが大きく寄与している。つまり、半導体レーザーと光波長変換素子を用いた構成は超小型が図れること、また電気からの変換効率がガスレーザーの2桁程度高いことによる。特に光波長変換素子として周期状分極反転構造を有するものを用いると、高効率化が図れ、また光変調器を一体化できその効果は絶大である。本実施例ではスクリーン後方から、レーザー光を照射したが、前方から照射することもできる。

次に、図21を参照しながら、本発明のレーザー光源の他の実施例を説明する。

図21に示されるように、半導体レーザー20から出た基本波P1はレンズ30、半波長板37、集光レンズ31を介して光波長変換素子25に導かれ高調波P2に変換される。つまりこの例では固体レーザーを使わず青色光を得ている。光波長変換素子25の構成は実施例1とほぼ同様である。本実施例でもLiTaO₃基板、光導波路型の光波長変換素子を用いている。また、光変調を行うため電極14および保護膜13が形成されている。ただし、本実施例では共振器構造にはしていない。

図22は、半導体レーザー20の内部構成を示す。半導体レーザー20は分布帰還型（以下DBRと略す）半導体レーザー20aと半導体レーザーアンプ20bより構成されている。DBR半導体レーザー20aにはグレーティングによるDBR部27が形成されており一定の波長で安定に発振する。このDBR半導体レーザー20

aより出た安定化された基本波P0をレンズ30aにより半導体レーザアンプ20bに導く。この半導体レーザアンプ20bの活性層26bでパワーが増幅され、安定な基本波P1となる。これを、光波長変換素子25に入れることで変換効率および高調波出力が大幅に向上する。分極反転の周期は3 μ m、光導波路長は7mmである。この実施例での半導体レーザの発振波長は960nmで、発生した高調波P2の波長は480nm、色は青色であった。変換効率は10W入力で10%である。光損傷はなく高調波出力は非常に安定していた。DBR半導体レーザは発振波長が安定で、高調波出力の安定化には好都合である。

次にこのDBR半導体レーザにRF重畳（高周波重畳）を行った。800MHzのサイン状電気波形をDBR半導体に印加し、緩和振動を利用し半導体レーザをパルス列の光出力化を行った。DBR半導体レーザをこのようにRF重畳すると、発振波長は一定のまま、基本波のピーク出力が大幅に向上する。基本波の平均出力10Wより変換効率50%の高調波、5Wが得られた。RF重畳しないときの5倍変換効率が向上した。

15 なお、本実施例ではDBR半導体レーザと半導体レーザアンプを分離したが、集積化するとより小型化が図れる。

次に、図23の断面図を参照しながら、本発明のレーザ光源の更に他の実施例を説明する。半導体レーザ20からの基本波P1はレンズ30で緩やかに光波長変換素子25に集光される。本実施例ではLiTaO₃基板の代わりにLiNbO₃を基板として用いた。またバルク型の光波長変換素子25を用いている。LiNbO₃基板1aは非線形性が大きいという特徴がある。半導体レーザ20をRF駆動することでピークパワーが向上し、光波長変換素子の変換効率が大幅に向上する。分極反転層3の周期は3.5 μ m、光波長変換素子25の長さは7mmである。この実施例では光フィードバック法を用いて高調波P2出力を安定化している。光波長変換素子25の波長許容度は0.1nm程度と狭いからである。光波長変換素子25で変換されなかった基本波P1はレンズ32で平行化され、

グレーティング 36 で反射し半導体レーザ 20 に戻る。これにより半導体レーザ 20 の発振波長はグレーティング 36 の反射波長にロックされる。光波長変換素子 25 の位相整合波長に発振波長を合わせるにはグレーティング 36 の角度を変えてやれば良い。

- 5 一方、高調波 P 2 はダイクロイックミラー 35 で反射され別方向に取り出される。この実施例では半導体レーザの発振波長は 980 nm で取り出された高調波 P 2 は 490 nm の青色であった。このとき RF 周波数は 810 MHz、出力は 5 W の電気波形を入れた。また、基本波の平均出力 15 W で 3 W の高調波が得られた。光損傷はなく高調波出力は非常に安定していた。光損傷がないのは基本波
- 10 を 100 μ m 程度にしか集光していないため、高調波も同程度と密度の点では大きくないためである。

- なお、本実施例ではグレーティングによる光フィードバックによる波長ロックを行ったが、フィルターで波長を選択し光フィードバックを行う等これに限ることとはない。また、本実施例のレーザ光源を用いてレーザ投射装置を構成すると、
- 15 小型、軽量、低コスト化が図れる。また、本実施例では半導体レーザを直接変調することで高調波も変調でき、構成が簡単であり低コスト化が図れる。

次に、図 24 を参照しながら、本発明のレーザ光源の他の実施例を説明する。
図 24 において、光波長変換素子（バルク型）25 の断面が示されている。

- 20 波長 806 nm の半導体レーザ 20 より出たポンプ光 P 1 a はファイバー 40 に入射し、ファイバー 40 中を伝搬する。ファイバー 40 から出たポンプ光 P 1 a は光波長変換素子 25 に入る。光波長変換素子 25 の材料は希土類である Nd がドーピングされた LiTaO₃ 基板 1 b であり、周期 5.1 μ m の分極反転構造が形成されている。Nd のドーピング量は 1 mol % である。22 は全反射ミラーで波
- 25 長 947 nm の光を 99 % 全反射し 800 nm 帯の光は透過する。また、23 も全反射ミラーで波長 947 nm の光を 99 % 全反射し 470 nm 帯の光は透過す

る。また、この全反射ミラー 23 の部分は球面状に加工されている。つまり球面ミラーの役割を果たしている。光波長変換素子 25 は半導体レーザ 20 より励起された 947 nm の波長で発振し、さらに分極反転層 3 による周期状分極反転構造により高調波 P2 に変換され外部に出射される。ポンプ光 P1 が 20 W にて 2 W の高調波が得られた。また、光波長変換素子の温度が大きく変化しないようにペルチエ素子にて温度安定化が図られている。この実施例のレーザ光源の変換部の長さは 10 mm であり、光波長変換素子に希土類をドープすることおよびファイバーでポンプ光を伝搬させることで非常にコンパクトにできる。また、半導体レーザからの発熱から光波長変換素子を遠ざけることで温度変化を防止することができる。

また、全反射ミラー 22 および 23 のコーティングを 1060 nm 帯の反射に、分極反転層 3 の周期を 1060 nm 用に変えることで、1060 nm が発振し、高調波 P2 として緑色レーザ光（波長 530 nm）が得られた。さらに、全反射ミラー 22 および 23 のコーティングを 1300 nm 帯の反射に、分極反転層 3 の周期を 1300 nm 用に変えることで、1300 nm が発振し、高調波 P2 として赤色レーザ光（波長 650 nm）が得られた。この構成では簡単に青、緑、赤色の三原色レーザ光が得られる。次に固体レーザ結晶と光波長変換素子を分離した構成を図 25 に示す。固体レーザ結晶 21 として Nd:YVO₄ をファイバーの出力側に張り付けた。LiTaO₃ 基板 1 の光波長変換素子 25 には周期状に分極反転構造が形成されている。この構成のレーザ光源においても安定に 2 W の青色レーザ光を得ることができた。

本発明の更に他の実施例について図面を用いて説明する。図 26 に本実施例のレーザ光源の構成図を示す。波長 806 nm の半導体レーザ 20 より出たポンプ光 P1a は固体レーザ結晶 21 で基本波 P1 に変換されファイバー 40 に入射し、ファイバー 40 中を伝搬する。このファイバー 40 はシングルモードファイバーである。ファイバー 40 から出た基本波 P1 は光波長変換素子 25 に入る。この

実施例では周期状分極反転構造を持つ光波長変換素子 25 として LiTaO_3 基板 1 中にプロトン交換を用いて作製した光導波路 2 を用いたものである。同図で 1 は Z 板の LiTaO_3 基板、2 は形成された光導波路、3 は分極反転層、10 は基本波 P1 の入射部、12 は高調波 P2 の出射部である。光導波路 2 に入った基本波 P1 は分極反転層 3 で高調波 P2 に変換される。このようにして、光導波路 2 内でパワーを増した高調波 P2 は出射部 12 より放射される。発散された高調波 P2 はレンズ 32 で平行光にされる。

また、素子には電極 14 が保護膜 13 を介して形成されている。ポンプ光 P1a が 30 W にて 10 W の高調波 P2 が得られた。光波長変換素子 25 に形成されている電極 14 に変調信号を入れることで青色レーザ光は 30 MHz で変調された。この実施例のレーザ光源の変換部の長さは 10 mm であり、ファイバーで基本波 P1 を伝搬させることで非常にコンパクトにできる。また、半導体レーザから光波長変換素子を遠ざけることで温度上昇を防ぐことができる。

図 26 は、固体レーザ結晶を用いない実施例を示している。

半導体レーザは 980 nm、出力 10 W のものを用いる。これを光波長変換素子 25 にファイバー 40 を通して結合し、直接変換を行う。490 nm の波長で、出力 2 W が得られた。

次に、図 27 を参照しながら、本発明のレーザ投射装置を説明する。光源には実施例 5 の青色レーザ光源および緑色レーザ光源および赤色レーザ光源の 3 色を用いた。45 は青色である波長 473 nm 帯のレーザ光源である。46 は波長 530 nm の緑色のレーザ光源、47 は波長 650 nm の赤色のレーザ光源である。それぞれの光波長変換素子には変調用の電極が付けられている。この変調用電極に変調信号を入力することでそれぞれの光源出力は変調されている。緑色レーザ光はダイクロイックミラー 61 により青色レーザ光と合波される。また、ダイクロイックミラー 62 により赤色レーザ光と他の 2 色が合波される。56 は垂直偏

向器、57は水平偏向器であり、ともに回転多面鏡を用いている。ゲイン3のスクリーン70を用いて、画面サイズ2m×1mにおいて輝度2000cd/m²、コントラスト比100:1、水平解像度1000TV本、垂直解像度1000TV本を得た。このように本発明のレーザ投射装置は明るく、高解像度であり、また消費電力は極めて小さく、その効果は絶大である。

本実施例では分極反転型の光波長変換素子を用いたがこれに限ることはない。また、レーザ光源のうち、赤色を半導体レーザ直接発振のものを使用すると、さらに低コスト化が図れる。そのほか、青色、緑色レーザとして半導体レーザ直接発振のものを用いることもできる。その組み合わせは自由である。

また、本実施例では安全のために以下の工夫がこらされている。レーザ光のスクランが停止した時にレーザの電源が自動的に切れるようになっている。また、投射されるレーザ光のまわりには出力の弱いサブの半導体レーザである赤外レーザ光が周囲をスキャンしており、この光に物体が触れるとレーザ光は自動に切れるようになっている。赤外半導体レーザは低コスト、高寿命という特徴がある。

次に、これらについて図28を用いて説明する。3原色である3本のレーザ光はスクリーン70において描画範囲71内を偏向器によりスキャンされている。このレーザ光は描画範囲71の周辺に位置するセンサーAおよびB上を通過する。このセンサーAおよびBの出力信号は常にモニターされている。一方赤外半導体レーザによる赤外レーザ光源からのレーザ光は偏向器58によりスクリーン70の周辺を常にスキャンされている。この反射光はセンサーCに入る。つまり、周辺部のあらゆる点での反射光はセンサーCに入るようになっている。

次に、制御について図29を用いて説明する。図29においてセンサーAおよびBのいずれかの信号が一定時間に制御回路に入らないときはレーザ光源の主電源が切れ、青、赤、緑色レーザ光源は停止する。つまりスクランが停止することで、ある特定の部分に集中的にレーザ光が照射されることが防げる。また、センサーCの信号が一瞬でも途切れると制御回路によりレーザ光源の電源は切られる

ことになる。つまり高出力の短波長レーザ光に人間等が触れることはなく、安全である。以上によりこのレーザ投射装置の安全は保たれることになる。

5 なお、実施例ではレーザ光源の電源を切ったが、レーザの光路を遮断しても良い。また、光波長変換素子の位相整合波長を電圧等でずらしたり、基本波光源である半導体レーザの発振波長を変えて、短波長レーザ光の発生を停止しても良い。この方法では再復帰までの時間を大幅に短縮できる。

次に、図 30 を参照しながら、本発明の 3 次元レーザ投射装置の実施例を説明する。

10 つまり見る側からすると立体的に見える装置である。図 30 に本実施例のレーザ投射装置の構成図を示す。図 30 に示すように 3 色レーザ光にプリズム型光路変換器 66 を入れることで 2 方向にレーザ光は分割される。この分割されたレーザ光はそれぞれのミラー 64、65 で反射され、変調器 5a および 5b で変調されスクリーン 70 に入る。変調器 5a、5b によりそれぞれ右方向から見た画像、
15 左方向から見た画像情報が乗せられ、スクリーン 70 に異なる方向から光が入り立体的に見える。また、一定時間で光路 1 と光路 2 が入れ替わり、人間にとって 2 つの方向から別方向の像が来たように感じ立体像がさらにクリアになる。この実施例のように立体視用メガネなしに、簡単に立体像を見ることができる。

20 なお、光をハーフミラー等で 2 分割して、立体化しても良い。また、1 つの光源を分割したが同色のレーザ光源を 2 つ用い別方向よりスクリーンに照射しても良い。この場合 1 つの光源出力は半分で済む。

次に、本発明のレーザ投射装置の更に他の実施例を説明する。

25 図 31 は、本実施例のレーザ投射装置の構成図を示す。光源には光波長変換素子を基本とした紫外のレーザ光源が用いられている。これを蛍光体が塗布されたスクリーン 70 に照射することで、赤、緑、青色の RGB 光が発光する。レーザ

光源の構成は半導体レーザの直接発振である赤色レーザ光650nmをLiTaO₃の光波長変換素子にて半分の波長325nmにした。この光波長変換素子はバルク型で分極反転構造が形成されたものである。48はこのレーザ光源である。ここでは赤色の半導体レーザを直接変調することで、紫外の変調信号を得ている。

5 変調された紫外レーザ光は偏向器に入る。56は垂直偏向器、57は水平偏向器であり、ともに回転多面鏡を用いている。スクリーン70には赤、緑、青を発生させる蛍光体が塗布されており、蛍光を生じる。画面サイズ1m×0.5mにおいて輝度300cd/m²、コントラスト比100:1、水平解像度600TVを得た。この実施例のように1つのレーザ光源で赤、緑、青の3原色光を発生す
10 ることができ、小型、低コスト化が図れる。この時合波のためのダイクロイックミラーを省けることも有効に作用している。

次に、図32を参照しながら、本発明のレーザ投射装置の実施例を説明する。図32に示されるように、光源には光波長変換素子を基本とした青色のレーザ光源45が用いられている。レーザ光源45から出たレーザ光はレンズ30で平行
15 化される。この平行化されたレーザ光に液晶ライトバブル68が挿入されている。この液晶ライトバブル68に信号を加えることで空間的に変調され、この光をレンズ31で拡大しスクリーンに投射することで映像をみることができる。なお、3原色のレーザ光源を使うとカラー化できる。

従来に比べて効率が大幅に向上し、消費電力が低減された。また、発熱が小さ
20 く有効である。

次に、図32を参照しながら、本発明のレーザ投射装置を説明する。外観構成は図20に示されるレーザ投射装置の実施例と同じである。光源には、図23の青色のレーザ光源を用い、ここでの半導体レーザはRF重畳されている。また、RF重畳に加えて変調信号を入力することで青色光は変調されている。変調され
25 た青色レーザ光は偏向器に入射する。ゲイン2のスクリーンを用いて、画面サイズ2m×1mにおいて輝度200cd/m²を得た。スクリーン上にレーザ光の

干渉によって生じるスペックルノイズは観測されなかった。これはRF重畳によりレーザ光のコヒーレント性を落としているためであり、半導体レーザのRF重畳がスペックルノイズ対策に重要な貢献をはたしている。本実施例では図23のレーザ光源の構成を用いたが、半導体レーザの直接波長変換によるレーザ光源を用いたレーザ投射装置にはRF重畳は有効である。また、半導体レーザ光で直接赤、または緑、青色レーザ光を発生させる場合もスペックルノイズは防止できる。また、カラーのレーザ投射装置に有効であることは言うまでもない。

なお、前記実施例では、非線形光学結晶として、 LiNbO_3 及び LiTaO_3 を用いたが、 KNbO_3 、KTP等の強誘電体、MNA等の有機材料およびこれらの材料に希土類をドープしたものにも適用可能である。また、希土類は実施例で用いたNdだけでなくErやTlも有望である。なお、固体レーザ結晶としてYAGを用いたが他にYLF、 YVO_4 等の結晶も効果がある。LiSAFやLiCAFも固体レーザとしては効果がある。

次に、図33を参照しながら、本発明のレーザ光源を光ディスク装置に応用した例を説明する。

この光ディスク装置は、周期状反転構造を有する光波長変換素子25を有する光ピックアップ104内に備えており、半導体レーザ20から出射されたレーザ光はファイバー40を介して光ピックアップ104内の光波長変換素子25に与えられる。

光ピックアップ104は、光波長変換素子25の他に、光波長変換素子25から出た高調波を平行光に変換するコリメーターレンズ32と、コリメートされた光を光ディスクに向けて透過させる偏光ビームスプリッター105と、その光を光ディスク上に集める集光レンズ106と、光ディスクからの反射光を検出するディテクター103とを備えている。偏光ビームスプリッター105は、光ディスクからの反射光を選択的に反射してディテクター103に与える。

光ピックアップ104は、アクチュエーターにより駆動されるが、半導体レーザー20は、光ディスク装置内に固定されている。光ピックアップ104は、光ディスク装置内に固定された半導体レーザー20からのレーザー光をフレキシブルな光ファイバによって確実に受け取ることができる。

5 次に、動作を説明する。

半導体レーザー20から出射された光（ポンプ光）は、固体レーザー21で基本波P1に変換され、光ファイバー40を通して、光波長変換素子25に照射される。光波長変換素子25は、前述の実施例と同様の構成を持ち、基本波P1を高調波P2に変換する。この高調波P2はコリメートレンズ32で平行化され、偏光ビームスプリッター105を通過後、集光レンズ106を介して光ディスク媒体102に集光される。光ディスク媒体102からの反射光は再び同一の光路を戻り、偏光ビームスプリッター105で反射され、ディテクター103で検出される。

こうして、光ディスク媒体に対して信号が記録され、または記録されていた信号を再生することかできる。

15 4分の1波長板108が偏光ビームスプリッター105と集光レンズ106との間に挿入されており、高調波の往路と復路でその偏光方向を90度だけ回転させる。

半導体レーザー20として、出力が1Wのものを用いた場合、200mWの高調波P2を得た。固体レーザー21から出射される光の波長は947nmであり、高調波の波長は473nmである。

20 出力200mWというハイパワーのレーザー光を用いることで、従来の20mWの出力光を用いていた光ディスク装置によるときの記録速度の10倍の速度で記録することができる。転送レートは60Mbpsであった。

また、動作時に発熱する半導体レーザー20は、光ディスク装置の筐体に固定されておられ、光ピックアップからは離れている。このため、光ピックアップ内から半導体レーザーが取り除かれた結果、半導体レーザーのための特別の放熱構造を設

ける必要が無くなる。このため、超小型、軽量の光ピックアップを構成することができる。その結果、光ピックアップをアクチュエーターを高速で駆動することができるので、高い転送レートの高速記録が達成される。

5 なお、本実施例では、固体レーザを半導体レーザ側に配置したが、光波長変換素子側に配置しても良い。また、固体レーザを用いず、半導体レーザからの光を基本波として直接に高調波に変換しても良い。

10 なお、光ピックアップ104の内部構成は、本実施例のものに限定されない。例えば、偏光分離ホログラムを用いることによって、レンズおよび偏光ビームスプリッターを省くことが可能となる。そうすれば、光ピックアップをさらに小型化することができる。

産業上の利用の可能性

15 以上説明したように、本発明の光波長変換素子によれば、 $\text{LiNb}_x\text{Ta}_{1-x}\text{O}_3$ ($0 \leq x \leq 1$) 基板に光素子作製後、低温アニールすることで高温アニール等の熱処理時に生じた屈折率上昇を戻し、安定プロトン交換層を形成し、これにより安定な光素子を形成することができる。特に、屈折率変化に伴い位相整合波長が変化する光波長変換素子の実用化には本発明が不可欠である。

20 また、低温アニールとして温度を2段にする2段アニールにより早くかつ完全に経時変化がない状態である安定プロトン交換層に戻すことができ有効である。
25 また、第1のアニールより200℃低い温度で第2のアニールを行うことで歪を大きく緩和でき安定プロトン交換層が形成でき有効である。また、低温アニール温度としては120℃以下で、少なくとも1時間以上行えば経時変化0.5nm以下であり有効であり、特に、90℃以下では位相整合変化は小さく特に有効である。50℃以下になるとアニール時間が極端にかかり問題となるのでそれ以上で行う必要がある。

また、本発明のレーザ光源によれば分布帰還型半導体レーザと光波長変換素子

の間に半導体レーザアンプを介することにより、半導体レーザの発振波長を安定化し、かつ基本波出力を増大させること、および高効率である分極反転構造を有する光波長変換素子を用いることで、最高の高調波出力が安定に得られる。

5 また、本発明のレーザ光源ではファイバーでポンプ光または基本波を伝搬させることで光波長変換素子部分が非常にコンパクトにできる。また、半導体レーザからの発熱から光波長変換素子を遠ざけることができ、温度変化を防止することができ、高出力半導体レーザを用いることができる。

10 また、光波長変換素子として、周期状分極反転構造を用いると、変換効率が大幅に向上するだけでなく、電圧を印加することで簡単に変調することができ、また電圧も低く工業的である。これにより変調器を一体化することができ、小型、軽量、低コスト化が図れる。また光波長変換素子として閉じ込めの弱い光導波路を採用することで、高調波の密度は小さくなり、光損傷が大幅に改善された。例えば、従来の面積の100倍にすることで、100倍の光損傷に耐えることができるからである。また、本発明のレーザ光源によれば、固体レーザ結晶によるポンプ光から基本波への変換により、マルチストライプやワイドストライプの高出力半導体レーザを用いることができ高出力の高調波を得ることができる。

15 これらより、例えば半導体レーザの電気-光間の変換効率30%の光波長変換素子の変換効率70%をかけ、20%のトータル変換効率を得ることが可能となる。また、本発明のレーザ光源において半導体レーザをRF重畳することでRF重畳しないときの例えば5倍変換効率が向上する。

20 また、本発明のレーザ投射装置によれば半導体レーザをベースとしているため大幅な小型、軽量化、さらに低コスト化が図れる。また、半導体レーザおよび光波長変換素子を基本とした高出力レーザ光源を用いることにより装置の小型、軽量、低コスト化を一挙に図るものである。また、消費電力も極めて小さくできる。

25 この装置は別にレーザ光の変調器を有さず、光波長変換素子と一体化することもその要因の一つである。また、従来に比べ解像度も大幅に向上する。例えば、ガ

スレーザを用いた構成に比べ重量が1000分の1、容量が1000分の1、消費電力が100分の1と大幅に改善することができた。これは、用いたレーザ光源が小型、低消費電力であること、さらに光変調器が一体となっていることが大きく寄与している。つまり、半導体レーザと光波長変換素子を用いた構成は超小型が図れること、また電気からの変換効率がガスレーザの2桁程度高いことによる。特に光波長変換素子として周期状分極反転構造を有するものを用いると、高効率化が図れ、また低電圧駆動の光変調器を一体化できその効果は絶大である。

また、紫外のレーザ光源で蛍光体をたたき3原色を出せるのでさらなる小型、低コスト化が図れその工業的価値は大きい。このように1つのレーザ光源で赤、緑、青の3原色光を発生することができる。この時合波のためのダイクロイックミラーを省けることも有効に作用している。

また、本発明のレーザ投射装置によればスキャンが停止すると、ある特定の部分に集中的にレーザ光が照射されることが防ぐため、レーザ光停止またはカット機能がある。また、センサーの信号が一瞬でも途切れると制御回路によりレーザ光源の電源は切られることになる。つまり高出力の短波長レーザ光に人間等が触れることはなく、安全である。以上によりこのレーザ投射装置の安全は保たれることになる。

また、半導体レーザの直接波長変換によるレーザ光源を用いたレーザ投射装置にはRF重畳は有効である。これはスペckルノイズを防止でき、きれいな映像を再生できるからである。また、半導体レーザ光で直接赤、または緑、青色レーザ光を発生させる場合もスペckルノイズは防止できる。

請求の範囲

1. $\text{LiNb}_x\text{Ta}_{1-x}\text{O}_3$ ($0 \leq x \leq 1$) 基板にプロトン交換層を形成する工程と、

5 該基板を 120°C 以下の温度で1時間以上熱処理するアニール工程と、
を包含する光素子の製造方法。

2. 前記アニール工程は、 50°C 以上 90°C 以下の温度で行う請求項1に記載の光素子の製造方法。

10

3. 前記アニール工程は、温度を徐々に低下させる工程を包含する含む請求項1に記載の光素子の製造方法。

4. 前記プロトン交換層を形成する工程は、

15 該基板に対してプロトン交換処理を行う工程と、該基板を 150°C 以上の温度で熱処理する工程とを包含する、請求項1に記載の光素子の製造方法。

5. 前記アニール工程は、 50°C 以上 90°C 以下の温度で行う請求項4に記載の光素子の製造方法。

20

6. 前記アニール工程は、温度を徐々に低下させる工程を包含する含む請求項4に記載の光素子の製造方法。

7. 前記プロトン交換層を形成する工程は、周期的に配列された複数の分極反転層を前記基板内に形成する工程と、光導波路を該基板の表面に形成する工程とを包含している請求項1に記載の光素子の製造方法。

25

8. $\text{LiNb}_x\text{Ta}_{1-x}\text{O}_3$ ($0 \leq X \leq 1$) 基板に対してプロトン交換処理を行う工程と、

該基板に対して、少なくとも第1及び第2の熱処理を含む複数の熱処理を行う
5 アニール工程と、を包含しており、

該第2のアニールの温度は、該第1のアニールの温度よりも200℃以上低い、
光素子の製造方法。

9. 前記第2のアニールは、50℃以上90℃以下の温度で行う請求項8に
10 記載の光素子の製造方法。

10. $\text{LiNb}_x\text{Ta}_{1-x}\text{O}_3$ ($0 \leq X \leq 1$) 基板と、該基板内に形成された
プロトン交換層と、を備えた光素子であって、

使用時において該プロトン交換層の屈折率が経時的に変化しない安定プロトン
15 交換層から形成されている光素子。

11. 前記プロトン交換層の少なくとも一部は、光導波路を構成している請
求項10に記載の光素子。

20 12. 半導体レーザと、該半導体レーザから出射されたレーザ光を受け取り、
該レーザ光を高調波に変換する光波長変換素子とを備えた光源であって、

該光波長変換素子は、該レーザ光をガイドする光導波路と、該光導波路に沿っ
て周期的に配列された分極反転構造とを備えており、該光導波路及び該分極反転
構造は、使用時において屈折率が経時的に変化しない安定プロトン交換層から形
25 成されている光源。

- 1 3. 基本波を出射する半導体レーザと、
該基本波を伝えるシングルモードファイバーと、
該ファイバーから出た基本波を受け取り、高調波を生成する光波長変換素子で
あって、周期状分極反転構造を有している光波長変換素子を備えているレーザ光
5 源。
- 1 4. 前記光波長変換素子の変調機能を有する請求項 1 3 に記載のレーザ光
源。
- 10 1 5. 前記光波長変換素子が $\text{LiNb}_x\text{Ta}_{1-x}\text{O}_3$ ($0 \leq x \leq 1$) 基板に形
成されている請求項 1 3 に記載のレーザ光源。
- 15 1 6. ポンプ光を出射する半導体レーザと、
該ポンプ光を伝えるファイバーと、
該ファイバーから出たポンプ光を受け取り、基本波を生成する固体レーザ結晶
と、
該基本波を受け取り、高調波を生成する光波長変換素子であって、周期状分極
反転構造を有している光波長変換素子と、
を備えているレーザ光源。
20
- 1 7. 前記光波長変換素子の変調機能を有する請求項 1 6 に記載のレーザ光
源。
- 25 1 8. 前記光波長変換素子が $\text{LiNb}_x\text{Ta}_{1-x}\text{O}_3$ ($0 \leq x \leq 1$) 基板に形
成されている請求項 1 6 に記載のレーザ光源。

19. 前記固体レーザー結晶と前記光波長変換素子が一体化されている請求項
16記載のレーザー光源。

20. ポンプ光を出射する半導体レーザーと、
5 該ポンプ光を受け取り、基本波を生成する固体レーザー結晶と、
該基本波を伝えるシングルモードファイバーと、
該ファイバーから該基本波を受け取り、高調波を生成する光波長変換素子であ
って、周期状分極反転構造を有している光波長変換素子と、
を備えているレーザー光源。

10 21. 前記光波長変換素子が変調機能を有する請求項20に記載のレーザー光
源。

22. レーザ光を出射する分布帰還型半導体レーザーと、
15 該レーザー光を増幅する半導体レーザーアンプと、
該増幅されたレーザー光を受け取り、高調波を生成する光波長変換素子であって、
周期状分極反転構造を有している光波長変換素子と、
を備えているレーザー光源。

20 23. 前記光波長変換素子が変調機能を有する請求項22に記載のレーザー光
源。

24. 前記光波長変換素子が $\text{LiNb}_x\text{Ta}_{1-x}\text{O}_3$ ($0 \leq x \leq 1$) 基板に形
成されている請求項22に記載のレーザー光源。

25 25. 前記半導体レーザーが波長ロックされている請求項22に記載のレーザー

光源。

26. レーザ光を出射する半導体レーザと、
周期状分極反転構造と光導波路とが形成されている光波長変換素子とを備えた
5 レーザ光源であって、
該光導波路の幅および厚みが、それぞれ40 μm 以上であることを特徴とする
レーザ光源。

27. 前記光波長変換素子の変調機能を有する請求項26に記載のレーザ光
10 源。

28. 前記光波長変換素子が $\text{LiNb}_x\text{Ta}_{1-x}\text{O}_3$ ($0 \leq x \leq 1$) 基板に形成されている請求項26に記載のレーザ光源。

29. 前記光導波路がグレーディッド型である請求項26に記載のレーザ光
15 源。

30. レーザ光を放射する半導体レーザ、及び該レーザ光に基づいて高調波
を発生する光波長変換素子を有するレーザ光源と、
20 該高調波の出力強度を変調する変調器と、
該レーザ光源から出射された該高調波の方向を変化させる偏向器と、
を備えたレーザ装置であって、
該光波長変換素子には周期状分極反転構造が形成されていることを特徴とする
レーザ装置。

25

31. 前記レーザ光源は、

前記半導体レーザからのレーザ光を前記光波長変換素子伝えるシングルモードファイバーを備えている、請求項 30 に記載のレーザ装置。

32. 前記レーザ光源は、

- 5 前記半導体レーザからのレーザ光を伝えるファイバーと、
該ファイバーから出たレーザ光を受け取り、基本波を生成する固体レーザ結晶と、
を備えている請求項 30 に記載のレーザ光源。

10 33. 前記半導体レーザ素子は、分布帰還型半導体レーザであり、

前記レーザ光源は、分布帰還型半導体レーザからのレーザ光を増幅する半導体レーザアンプを更に備えている請求項 30 に記載のレーザ光源。

34. 前記光波長変換素子には、光導波路が形成されており、

- 15 該光導波路の幅および厚みが、それぞれ $40\ \mu\text{m}$ 以上であることを特徴とする
請求項 30 に記載のレーザ光源。

35. 変調された紫外レーザ光を放射するレーザ光源と、該紫外レーザ光の方向を変える偏向器とを備えたレーザ装置であって、

- 20 該偏向器は該紫外レーザ光をスクリーンに照射し、それによって該スクリーン上に塗布された蛍光体から赤、緑または青色の光を発生させることを特徴とする
レーザ装置。

36. 前記レーザ光源は、

- 25 半導体レーザと、
高調波を生成する光波長変換素子と、

該半導体レーザからのレーザ光を前記光波長変換素子伝えるシングルモードファイバーを備えている、請求項 3 5 に記載のレーザ装置。

5 3 7. 前記レーザ光源は、
半導体レーザと、
該半導体レーザからのレーザ光を伝えるファイバーと、
該ファイバーから出たレーザ光を受け取り、基本波を生成する固体レーザ結晶と、
10 該基本波から高調波を生成する光波長変換素子と、
を備えている請求項 3 5 に記載のレーザ光源。

15 3 8. 前記レーザ光源は、
半導体レーザと、分布帰還型半導体レーザからのレーザ光を増幅する半導体レーザアンプとを更に備えている請求項 3 5 に記載のレーザ光源。

20 3 9. 前記レーザ光源は、
レーザ光を出射する半導体レーザと、
該レーザ光をガイドする光導波路及び周期的分極反転構造が形成された光波長変換素子を備えており、
20 該光導波路の幅および厚みが、それぞれ $40 \mu\text{m}$ 以上であることを特徴とする
請求項 3 5 に記載のレーザ光源。

25 4 0. 赤、緑及び青色のレーザ光を発生する 3 つのレーザ光源と、
各レーザ光の強度を変化させる変調器と、
各レーザ光の方向を変化させる偏向器と、
を備えた装置であって、前記レーザ光源が半導体レーザにより構成されているこ

とを特徴とするレーザ装置。

- 4 1. 前記レーザ光源は、
半導体レーザと、
5 高調波を生成する光波長変換素子と、
該半導体レーザからのレーザ光を前記光波長変換素子伝えるシングルモードファイバーを備えている、請求項 4 0 に記載のレーザ装置。

- 4 2. 前記レーザ光源は、
10 半導体レーザと、
該半導体レーザからのレーザ光を伝えるファイバーと、
該ファイバーから出たレーザ光を受け取り、基本波を生成する固体レーザ結晶と、
該基本波から高調波を生成する光波長変換素子と、
15 を備えている請求項 4 0 に記載のレーザ光源。

- 4 3. 前記レーザ光源は、
半導体レーザと、分布帰還型半導体レーザからのレーザ光を増幅する半導体レーザアンプとを更に備えている請求項 4 0 に記載のレーザ光源。

20

- 4 4. 前記レーザ光源は、
レーザ光を出射する半導体レーザと、
該レーザ光をガイドする光導波路及び周期的分極反転構造が形成された光波長変換素子を備えており、
25 該光導波路の幅および厚みが、それぞれ 4 0 μm 以上であることを特徴とする請求項 4 0 に記載のレーザ光源。

4 5. 半導体レーザを含んだ少なくとも1つ以上のレーザ光源と、
サブの半導体レーザと、
該レーザ光源からの光の強度を変化させる変調器と、
5 スクリーンと、
該レーザ光源からの光の方向を変化させ、該光で該スクリーンを走査させる偏
向器と、
を備えたレーザ装置であって、
該サブの半導体レーザから出た光は該スクリーンの周辺部を走査し、該サブの
10 半導体レーザから出た光の光路がさえぎられた場合、該レーザ光源からのレーザ
光の照射を停止することを特徴とするレーザ装置。

4 6. 前記レーザ光源は、
高調波を生成する光波長変換素子と、
15 前記半導体レーザからのレーザ光を前記光波長変換素子伝えるシングルモード
ファイバーを備えている、請求項4 5に記載のレーザ装置。

4 7. 前記レーザ光源は、
前記半導体レーザと、
20 該半導体レーザからのレーザ光を伝えるファイバーと、
該ファイバーから出たレーザ光を受け取り、基本波を生成する固体レーザ結晶
と、
該基本波から高調波を生成する光波長変換素子と、
を備えている請求項4 5に記載のレーザ光源。

25

4 8. 前記レーザ光源は、

前記半導体レーザは分布帰還型半導体レーザであり、該分布帰還型半導体レーザからのレーザ光を増幅する半導体レーザアンプを更に備えている請求項45に記載のレーザ光源。

5 49. 前記レーザ光源は、

前記半導体レーザからのレーザ光をガイドする光導波路及び周期的分極反転構造が形成された光波長変換素子を備えており、

該光導波路の幅および厚みが、それぞれ40 μ m以上であることを特徴とする請求項45に記載のレーザ光源。

10

50. 半導体レーザを含んだ少なくとも1つ以上のレーザ光源と、

該レーザ光源から放射されたレーザ光の方向を変化させ、スクリーン上を該レーザ光で走査する偏向器と、

を備えたレーザ装置であって、

15 該レーザの一部を受光すると信号を発生する2つ以上のディテクターを更に備えており、

該偏向器が該レーザ光で該スクリーンを走査する間に、該ディテクターが一定時間内に信号が発生しない場合、該レーザ光源からのレーザ光の発生を停止することを特徴とするレーザ装置。

20

51. 前記レーザ光源は、

高調波を生成する光波長変換素子と、

前記半導体レーザからのレーザ光を前記光波長変換素子伝えるシングルモードファイバーを備えている、請求項50に記載のレーザ装置。

25

52. 前記レーザ光源は、

前記半導体レーザと、
該半導体レーザからのレーザ光を伝えるファイバーと、
該ファイバーから出たレーザ光を受け取り、基本波を生成する固体レーザ結晶と、

- 5 該基本波から高調波を生成する光波長変換素子と、
を備えている請求項50に記載のレーザ光源。

53. 前記レーザ光源は、

- 10 前記半導体レーザは分布帰還型半導体レーザであり、該分布帰還型半導体レーザからのレーザ光を増幅する半導体レーザアンプを更に備えている請求項50に記載のレーザ光源。

54. 前記レーザ光源は、

- 15 前記半導体レーザからのレーザ光をガイドする光導波路及び周期的分極反転構造が形成された光波長変換素子を備えており、

該光導波路の幅および厚みが、それぞれ40 μm 以上であることを特徴とする請求項50に記載のレーザ光源。

55. 半導体レーザを含んだ少なくとも1つ以上のレーザ光源と、

- 20 各レーザ光の強度を変化させる変調器と、

各レーザ光の方向を変化させる偏向器と、

とを備え、

該レーザ光源から出たレーザ光を2つ以上の光路に分割し、2方向よりスクリーンを照射することを特徴とするレーザ装置。

25

56. 前記レーザ光源は、

高調波を生成する光波長変換素子と、
前記半導体レーザからのレーザ光を前記光波長変換素子伝えるシングルモード
ファイバーを備えている、請求項 5 5 に記載のレーザ装置。

- 5 5 7. 前記レーザ光源は、
前記半導体レーザと、
該半導体レーザからのレーザ光を伝えるファイバーと、
該ファイバーから出たレーザ光を受け取り、基本波を生成する固体レーザ結晶
と、
10 該基本波から高調波を生成する光波長変換素子と、
を備えている請求項 5 5 に記載のレーザ光源。

- 5 8. 前記レーザ光源は、
前記半導体レーザは分布帰還型半導体レーザであり、該分布帰還型半導体レー
15 ザからのレーザ光を増幅する半導体レーザアンプを更に備えている請求項 5 5 に
記載のレーザ光源。

- 5 9. 前記レーザ光源は、
前記半導体レーザからのレーザ光をガイドする光導波路及び周期的分極反転構
20 造が形成された光波長変換素子を備えており、
該光導波路の幅および厚みが、それぞれ 4 0 μ m 以上であることを特徴とする
請求項 5 5 に記載のレーザ光源。

- 6 0. 2つのレーザ光源により 2つの光路を形成し、かつそれぞれのレーザ
25 光源が別々の変調を受けている請求項 5 5 に記載のレーザ装置。

6 1. 前記 2 つの光路が時間的に切り替わる請求項 5 5 記載のレーザ装置。

6 2. 半導体レーザを含んだ少なくとも 1 つ以上のレーザ光源と、
該レーザ光源から出たレーザ光を平行ビームにする第 1 の光学系と、
5 該平行ビームを空間変調する液晶セルと、
該液晶セルから出た光をスクリーンに照射する第 2 の光学系と、
を備えたレーザ装置。

6 3. 前記レーザ光源は、
10 高調波を生成する光波長変換素子と、
前記半導体レーザからのレーザ光を前記光波長変換素子伝えるシングルモード
ファイバーを備えている、請求項 6 2 に記載のレーザ装置。

6 4. 前記レーザ光源は、
15 前記半導体レーザと、
該半導体レーザからのレーザ光を伝えるファイバーと、
該ファイバーから出たレーザ光を受け取り、基本波を生成する固体レーザ結晶
と、
該基本波から高調波を生成する光波長変換素子と、
20 を備えている請求項 6 2 に記載のレーザ光源。

6 5. 前記レーザ光源は、
前記半導体レーザは分布帰還型半導体レーザであり、該分布帰還型半導体レー
ザからのレーザ光を増幅する半導体レーザアンプを更に備えている請求項 6 2 に
25 記載のレーザ光源。

66. 前記レーザ光源は、

前記半導体レーザからのレーザ光をガイドする光導波路及び周期的分極反転構造が形成された光波長変換素子を備えており、

5 該光導波路の幅および厚みが、それぞれ40 μm 以上であることを特徴とする請求項62に記載のレーザ光源。

67. サ前記の半導体レーザが赤外半導体レーザである請求項45記載のレーザ装置。

10 68. 前記光波長変換素子の位相整合波長をずらすことでレーザ光照射を止める請求項45記載のレーザ装置。

69. レーザ光を生成するレーザ光源と、基本波を高調波に変換する光波長変換素子と、該光波長変換素子を内蔵した光ピックアップと、該光ピックアップを移動させるアクチュエータとを備えた光ディスク装置であって、

15 該レーザ光源から放射された該レーザ光は、光ファイバを介して、該光ピックアップに入射される光ディスク装置。

70. 前記レーザ光源は、前記光ピックアップの外部に配置された半導体レーザを含む請求項69に記載の光ディスク装置。

71. 前記レーザ光源は、前記半導体レーザから出射されたレーザ光をポンプ光として前記基本波を生成する固体レーザ結晶を更に備えている、請求項70に記載の光ディスク装置。

25

72. 前記固体レーザ結晶は、前記光ピックアップの外部に配置され、該固

体レーザ媒体によって生成された基本波が、前記光ファイバを介して前記光波長変換素子に入射される請求項 7 1 に記載の光ディスク装置。

5 7 3. 前記固体レーザ結晶は、前記光ピックアップの内部に配置され、該半導体レーザから出射された前記レーザ光が、前記光ファイバを介して該固体レーザに入射される請求項 7 1 に記載の光ディスク装置。

7 4. 動作時に、前記半導体レーザに対して高周波が重畳される、請求項 3 0 に記載のレーザ光源。

10

7 5. 動作時に、前記半導体レーザに対して高周波が重畳される、請求項 4 0 に記載のレーザ光源。

図 1




図 2




図3




図4




図5




図 6





図 7









図9




図 10




図 11




図12




図13




図14




図15A




図15B




図15C




図16




図 17




図18A




図18B




図18C




図18D




図 19




図 20




図 21




図 22




図23







図24



25



26



27




图 28




図29




図30





図31



32





図33



INTERNATIONAL SEARCH REPORT

International application No.

PCT/JP96/01472

A. CLASSIFICATION OF SUBJECT MATTER

Int. Cl⁶ G02F1/37

According to International Patent Classification (IPC) or to both national classification and IPC

B. FIELDS SEARCHED

Minimum documentation searched (classification system followed by classification symbols)

Int. Cl⁶ G02F1/37, G02F1/03-G02F1/05, 505, G02B6/12, G02F1/13-G02F1/13, 505, G11B7/135, H04N5/74, H04N9/31

Documentation searched other than minimum documentation to the extent that such documents are included in the fields searched

Jitsuyo Shinan Koho	1926 - 1996
Kokai Jitsuyo Shinan Koho	1971 - 1996
Toroku Jitsuyo Shinan Koho	1994 - 1996

Electronic data base consulted during the international search (name of data base and, where practicable, search terms used)

C. DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT

Category*	Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages	Relevant to claim No.
X A	JP, 5-107421, A (Fujitsu Ltd.), April 30, 1993 (30. 04. 93), Paragraphs 41, 43	1, 4, 7 2, 3, 5, 6, 8-12
A	JP, 6-265956, A (Fuji Photo Film Co., Ltd.), September 22, 1994 (22. 09. 94), Paragraph 27; Fig. 8	1 - 12
A	JP, 3-191332, A (Matsushita Electric Ind. Co., Ltd.), August 21, 1991 (21. 08. 91)	1 - 12 26 - 29
X Y	JP, 4-507299, A (The Board of Trustees of Leland Stanford Jr. Univ.), December 17, 1992 (17. 12. 92), Fig. 1 & WO, 90/9094, A1 & US, 5036220, A & EP, 478548, A1	13, 15 14
Y	JP, 6-273814, A (Matsushita Electric Ind. Co., Ltd.), September 30, 1994 (30. 09. 94),	14, 16-19, 20, 21, 22-25, 30-33, 35-38,

☒ Further documents are listed in the continuation of Box C.
 ☐ See patent family annex.

* Special categories of cited documents:

"A" document defining the general state of the art which is not considered to be of particular relevance

"E" earlier document but published on or after the international filing date

"L" document which may throw doubts on priority claim(s) or which is cited to establish the publication date of another citation or other special reason (as specified)

"O" document referring to an oral disclosure, use, exhibition or other means

"T" document published prior to the international filing date but later than the priority date claimed

"T" later document published after the international filing date or priority date and not in conflict with the application but cited to understand the principle or theory underlying the invention

"X" document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered novel or cannot be considered to involve an inventive step when the document is taken alone

"Y" document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered to involve an inventive step when the document is combined with one or more other such documents, such combination being obvious to a person skilled in the art

"&" document member of the same patent family

Date of the actual completion of the international search
October 1, 1996 (01. 10. 96)Date of mailing of the international search report
October 8, 1996 (08. 10. 96)Name and mailing address of the ISA/
Japanese Patent Office
Facsimile No.Authorized officer
Telephone No.

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

International application No.

PCT/JP96/01472

C (Continuation). DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT

Category*	Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages	Relevant to claim No.
A	Fig. 1 & US, 5303247, A	68, 74 26-29
Y	JP, 62-274788, A (Spectra-Physics, Inc.), November 28, 1987 (28. 11. 87), Figs. 1, 3 & US, 4665529, A & GB, 2190784, A & DE, 4715600, A1 & FR, 2598863, A1	16-19, 31, 32, 36, 37, 41, 42, 46, 47, 51, 52, 56, 57, 63, 64, 73
Y	JP, 6-350168, A (Hitachi Metals, Ltd.), December 22, 1994 (22. 12. 94), Paragraph 5; Fig. 7	19
Y	JP, 4-18823, U (Asahi Glass Co., Ltd.), February 17, 1992 (17. 02. 92), Fig. 1	20, 21 69 - 73
Y	JP, 6-148444, A (Fujitsu Ltd.), May 27, 1994 (27. 05. 94), Fig. 1	22-25, 33, 38, 43, 48, 53, 58, 65
Y	JP, 2-199975, A (Sony Corp.), August 8, 1990 (08. 08. 90), Fig. 1	30-33 35-38, 74
A		34, 39
Y	JP, 4-45478, A (Ibiden Co., Ltd.), February 14, 1992 (14. 02. 92), Page 3, lower left column, lines 6 to 9; Fig. 1	40-43, 75
A		44
Y	JP, 2-221995, A (Sony Corp.), September 4, 1990 (04. 09. 90),	45-48, 68 50-53
A		49, 54
Y	JP, 61-22518, B (Sony Corp.), May 31, 1986 (31. 05. 86), Column 6, lines 9 to 14	45-48, 68 50-53
A		49, 54
Y	JP, 3-38984, A (Pioneer Electronic Corp.), February 20, 1991 (20. 02. 91) & US, 5107363, A	55 - 58 60, 61
Y	JP, 7-23329, U (Mitsubishi Electric Corp.), April 25, 1995 (25. 04. 95), Fig. 1	60, 61 62 - 65
A		66
Y	JP, 4-296731, A (Matsushita Electric Ind. Co., Ltd.), October 21, 1992 (21. 10. 92), Paragraphs 9 to 12; Fig. 1	72

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

International application No.

PCT/JP96/01472

C (Continuation). DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT

Category*	Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages	Relevant to claim No.
Y	JP, 4-100088, A (Sony Corp.), April 2, 1992 (02. 04. 92), Page 1, right column, lines 6 to 9	74, 75
Y	JP, 5-173094, A (Sony Corp.), July 13, 1993 (13. 07. 93), Paragraph 2	74, 75
Y	JP, 4-315120, A (Matsushita Electric Ind. Co., Ltd.), November 6, 1992 (06. 11. 92), Paragraphs 3 to 5	74, 75

A. 発明の属する分野の分類 (国際特許分類 (IPC))

Int. Cl⁶ G02F1/37

B. 調査を行った分野

調査を行った最小限資料 (国際特許分類 (IPC))

Int. Cl⁶ G02F1/37, G02F1/03-G02F1/05, 505Int. Cl⁶ G02B6/12, G02F1/13-G02F1/13, 505Int. Cl⁶ G11B7/135, H04N5/74, H04N9/31

最小限資料以外の資料で調査を行った分野に含まれるもの

日本国実用新案公報 1926-1996

日本国公開実用新案公報 1971-1996

日本国登録実用新案公報 1994-1996

国際調査で使用了電子データベース (データベースの名称、調査に使用した用語)

C. 関連すると認められる文献

引用文献の カテゴリー*	引用文献名 及び一部の箇所が関連するときは、その関連する箇所の表示	関連する 請求の範囲の番号
X A	J P, 5-107421, A (富士通株式会社) 30. 4月. 1993 (30. 4. 1993), 第41, 43段落	1, 4, 7 2, 3, 5, 6, 8-12
A	J P, 6-265956, A (富士写真フイルム株式会社) 22. 9月. 1994 (22. 9. 1994), 第27段落および図8	1-12
A	J P, 3-191332, A (松下電器産業株式会社) 21. 8月. 1991 (21. 8. 1991)	1-12 26-29

☐ C欄の続きにも文献が列挙されている。☐ パテントファミリーに関する別紙を参照。

* 引用文献のカテゴリー

「A」特に関連のある文献ではなく、一般的技術水準を示すもの

「E」先行文献ではあるが、国際出願日以後に公表されたもの

「L」優先権主張に疑義を提起する文献又は他の文献の発行日若しくは他の特別な理由を確立するために引用する文献 (理由を付す)

「O」口頭による開示、使用、展示等に言及する文献

「P」国際出願日前で、かつ優先権の主張の基礎となる出願

の日の後に公表された文献

「T」国際出願日又は優先日後に公表された文献であって出願と矛盾するものではなく、発明の原理又は理論の理解のために引用するもの

「X」特に関連のある文献であって、当該文献のみで発明の新規性又は進歩性がないと考えられるもの

「Y」特に関連のある文献であって、当該文献と他の1以上の文献との、当業者にとって自明である組合せによって進歩性がないと考えられるもの

「&」同一パテントファミリー文献

国際調査を完了した日

01. 10. 96

国際調査報告の発送日

08.10.96

国際調査機関の名称及びあて先

日本国特許庁 (ISA/JP)

郵便番号100

東京都千代田区霞が関三丁目4番3号

特許庁審査官 (権限のある職員)

中田 誠

印

2K

9411

電話番号 03-3581-1101 内線 3255

C (続き) . 関連すると認められる文献		
引用文献の カテゴリー*	引用文献名 及び一部の箇所が関連するときは、その関連する箇所の表示	関連する 請求の範囲の番号
X Y	J P, 4-507299, A (ザ ボード オブ トラスティーズ オブ ザ リー ランド スタンフォード ジュニア ユニバーシティ), 17. 12月. 1992 (17. 12. 1992), 図1&WO, 90/9094, A1&US, 5036220, A&EP, 478548, A1	13, 15 14
Y	J P, 6-273814, A (松下電器産業株式会社), 30. 9月. 1994 (30. 9. 1994), 図1&US, 5303247, A	14, 16-19 20, 21, 22-25 30-33, 35-38, 74 68
A		26-29,
Y	J P, 62-274788, A (スペクトラーフィジックス・インコーポレイテッド) , 28. 11月. 1987 (28. 11. 1987), 図1, 3&US, 4665529, A&GB, 2190784, A&DE, 3715 600, A1&FR, 2598863, A1	16-19 31, 32, 36 37, 41, 42 46, 47, 51 52, 56, 57 63, 64, 73
Y	J P, 6-350168, A (日立金属株式会社), 22. 12月. 1994 (22 . 12. 1994), 第5段落及び第7図	19
Y	J P, 4-18823, U (旭硝子株式会社), 17. 2月. 1992 (17. 2. 1992), 第1図	20, 21 69-73
Y	J P, 6-148444, A (富士通株式会社), 27. 5月. 1994 (27. 5 . 1994), 図1	22-25, 33 38, 43, 48 53, 58, 65
Y	J P, 2-199975, A (ソニー株式会社), 8. 8月. 1990 (8. 8. 1 990), 第1図	30-33 35-38, 74
A		34, 39
Y A	J P, 4-45478, A (イビデン株式会社), 14. 2月. 1992 (14. 2 . 1992), 第3頁左下欄第6-9行目及び第1図	40-43, 75 44
Y A Y A	J P, 2-221995, A (ソニー株式会社), 4. 9月. 1990 (4. 9. 1 990) J P, 61-22518, B (ソニー株式会社), 31. 5月. 1986 (31. 5 . 1986), 第6欄第9-14行目	45-48, 68 50-53 49, 54 45-48, 68 50-53 49, 54
Y	J P, 3-38984, A (パイオニア株式会社), 20. 2月. 1991 (20. 2. 1991), &US, 5107363, A	55-58 60, 61
Y A	J P, 7-23329, U (三洋電機株式会社), 25. 4月. 1995 (25. 4 . 1995), 図1	60, 61 62-65 66
Y	J P, 4-296731, A (松下電器産業株式会社), 21. 10月. 1992 (21. 10. 1992), 第9-12段落、第1図	72

国際調査報告

国際出願番号 PCT/JP96/01472

Ⅲ欄の続き

Y	JP, 4-100088, A (ソニー株式会社), 2. 4月. 1992 (2. 4. 1992), 第1頁右欄第6-9行目	74, 75
Y	JP, 5-173094, A (ソニー株式会社), 13. 7月. 1993 (13. 7. 1993), 第2段落	74, 75
Y	JP, 4-315120, A (松下電器産業株式会社), 6. 11月. 1992 (6. 11. 1992), 第3-5段落	74, 75

THIS PAGE BLANK (USPTO)

**This Page is Inserted by IFW Indexing and Scanning
Operations and is not part of the Official Record**

BEST AVAILABLE IMAGES

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images include but are not limited to the items checked:

- ☐ BLACK BORDERS
- ☐ IMAGE CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES
- ☒ FADED TEXT OR DRAWING
- ☒ BLURRED OR ILLEGIBLE TEXT OR DRAWING
- ☐ SKEWED/SLANTED IMAGES
- ☐ COLOR OR BLACK AND WHITE PHOTOGRAPHS
- ☐ GRAY SCALE DOCUMENTS
- ☒ LINES OR MARKS ON ORIGINAL DOCUMENT
- ☐ REFERENCE(S) OR EXHIBIT(S) SUBMITTED ARE POOR QUALITY
- ☐ OTHER: _____

IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

As rescanning these documents will not correct the image problems checked, please do not report these problems to the IFW Image Problem Mailbox.

THIS PAGE BLANK (USPT-